

水性耐醇银粉漆丙烯酸PT-2003H

产品名称	水性耐醇银粉漆丙烯酸PT-2003H
公司名称	广州绿保新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	固含:41 最低成膜温度:95 PH:7-9
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-I2806（仅限办公用途）（JM）（注册地址）
联系电话	18529455303

产品详情

主要成份:

丙烯酸聚合物

物理数据：

外观

半透明液体

活性成分%

41 ± 1

离子性

阴离子

比重g/cm3

1.05

粘度，25℃，mpa.s

200~400

PH

7~9

玻璃化温度

95

产品优点：银排好，光泽高，耐醇，自交联硬度高

该产品是一款自交联的单组份丙烯酸分散体，具有较高的玻璃化温度，成膜之后对 ABS、PS、PC、PMM A 等基材具有优异的附着性，硬度上升快，丰满度佳，光泽高，漆膜干燥速度快具有较好的银粉定向效果，漆膜具有极佳的耐醇、耐磨以及抗划伤性能，专门针对耐醇要求高的水性塑料漆面漆。

使用方法：玻璃化温度比较高，添加一定比例的成膜助剂成膜之后自干或者烤干。

应用范围: 适用于水性银粉漆还有塑料漆罩光。

储存条件和保质期：放置在通风阴凉处，远离高温及火源；使用后请密封；保质期 12个月，防止被污染

包装：120公斤

参考配方（需要按照不同要求调整添加量）

序号

原料

用量

备注

1

二丙二醇丁醚

4~5

DPNB

2

乙二醇丁醚

0~1

BCS

3

二乙二醇丁醚

3~4

大防白

4

PH调节剂

0.05

5

润湿剂

0.5

6

迪高450流平剂

0.5

7

消泡剂

0.3

8

低剪切增稠剂

9

高剪切增稠剂

0.3

9

去离子水

5~10

10

将上面的按顺序加，搅匀为组份1

11

PT-2003H树脂

70~75

组份2

12

BYK8421

1~2

银排助剂

将组份1加入组份2，再加入8421，制得均匀树脂液，细度

10um以下。

13

水

4

14

BYK-192

0.20

15

水性铝银浆

4

将铝银浆混合后加入先配好的树脂液中

以上资料是在特定条件下测定的典型数据，仅为客户提供参考，建议客户在购买前试用该产品。

广州绿保新材料有限公司

www.guangzhoulvbao.com