

木材防腐粉剂 cca木材防腐剂 木材防腐防霉剂厂家

产品名称	木材防腐粉剂 cca木材防腐剂 木材防腐防霉剂厂家
公司名称	三裕化工（深圳）有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:三裕 型号:25kg 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙河路榭丽花园三期5座1703
联系电话	0755-85205850 18925237210

产品详情

CCA木材防腐剂一、产品介绍CCA是目前世界上常用的水溶性防腐剂。CCA防腐剂进入到木材后，药剂组分之间，组分和木材之间能很快的相互作用，并很好的固定于木材中。处理材中的药剂具有良好的抗流失性。木材表淡绿色。不污染食品。不危害人、畜。对菌、虫（白蚁、天牛、粉蠹）有很高毒效。我公司开发研制的加防水剂的改进型CCA防腐剂，可增进处理后木制品的尺寸稳定性，已使用在多项古建木构件及民用木结构中。同时CCA不增加木材的燃烧性能。二、适用范围1.各类建筑用材包括建筑构件，装饰装修用木龙骨、造船材、矿用坑木、各类家具、人造板、农具、竹器等。2.适用于处理在野外露天恶劣环境下使用的埋地木构件、实木板材制品；加压处理的木材较之未处理木材，在同种条件下可延长木材使用寿命数十倍以上。

三、使用说明1.加压浸注

压力一般不小于1.2MPa,时间一般不小于8小时，吸收量大于120公斤/立方米。2.浸泡处理 将木材置于盛满防腐剂的浸泡槽中，常压浸泡时间不少于24小时，吸收量80—100公斤/立方米。可达国家HJI级以上要求。

3.涂刷处理 应反复涂刷3遍以上，吸收量0.5公斤/平方米。ACQ木材防腐剂一、产品介绍ACQ木材防腐剂是目前国际上发展较快、应用前景很好的水溶性防腐剂之一。ACQ是季铵铜的缩写，其活性成分是铜和四价铵的混合物。是一种环保型的木材防腐剂，而ACQ防腐剂木材抵抗木腐菌、白蚁及木材钻孔虫昆虫的性能接近于传统的CCA防腐剂。ACQ防腐剂处理木材通过使用真空加压法、浸渍法或深刷处理法，刚处理的木材呈浅绿色，在温暖的气候中度过几个月后就会变成灰色。ACQ防腐处理的木材不影响油漆。ACQ木材防腐剂渗透性强，浸注于木材后固着性好，抗流失，耐久性强，对金属腐蚀性小；处理后不影响木材的油漆彩绘；不降低木材的绝缘性能和力学强度。正确用ACQ防腐剂处理木材可保证40年不受腐朽菌和白蚁的侵蚀。二、适用范围各类建筑用材包括建筑构件，装饰装修用木龙骨、造船材、矿用坑木、各类家具、人造板、农具、竹器等。三、使用说明1.加压浸注

压力一般不小于1.2MPa,时间一般不小于8小时，吸收量大于120公斤/立方米。2.浸泡处理 将木材置于盛满防腐剂的浸泡槽中，常压浸泡时间不少于48小时，吸收量80—100公斤/立方米。可达国家HJI级以上要求。3.涂刷处理 应反复涂刷3遍以上，吸收量0.5公斤/平方米。四、注意事项使用ACQ防腐剂时注意做好劳动保护，穿戴手套以减少和防腐剂直接接触，饭前洗手。五、包装运输25公斤塑料桶包装，产品不然不爆，可按一般物品运输。

防腐剂基础知识：

执行标准：AWPA P5-02（美国木材防腐协会）GB50206-2002（木结构工程施工质量验收规范）LY/T1635-2005(中华人民共和国林业行业标准)GB/T1409-1992(木材防腐术语)

注意：上表成分浓度是定值，AWPA P5-02规定的浓度，很多商家木材防腐剂浓度不能达到此标准，严格意义上讲浓度够不能称之为CCA或ACQ（也有很多是稀释后再售）；由于上述成分浓度不达标，客户在购买回去后勾兑的比例大大压缩，例如真空加压法处理，行业通行原液勾兑浓度是2%-3%（1：33-50）但是很多商家的产品都不能达到这个勾兑比例。