

42crmo钢板现货销售

产品名称	42crmo钢板现货销售
公司名称	江苏鑫聚合特钢有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	钢厂:文丰 唐钢 厚度:25-120mm
公司地址	无锡市新吴区城南路32-1号A区120-1、121室
联系电话	15058176073

产品详情

江苏鑫聚合特钢有限公司坐落在中国最大的经济区江浙沪中心城市太湖明珠----无锡，公司成立于2018年，注册资金1000万，是华东地区地区最大的钢板销售商，是普阳，敬业宽厚钢板华东地区一级代理商，专营40cr，40mn，42crmo中厚板，卷板；公司主要以普阳，文丰，敬业等宽厚板，合金板高强度钢板销售为主，月协议量达12000吨。年销售板材20万余吨、公司下设“业务部，设计部，切割部，加工部，运输部，外贸部，仓储部等部门。

40Cr是我国GB的标准钢号，40Cr钢是[机械制造业](#)

使用最广泛的钢之一。调质处理后具有良好的综合力学性能，良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。钢的淬透性良好，水淬时可淬透到 28 ~ 60mm,油淬时可淬透到 15 ~ 40mm。这种钢除调质处理外还适于[氰化](#)和[高频淬火](#)

处理。切削性能较好，当硬度为174 ~ 229HB时，相对切削加工性为60%。该钢适于制作中型塑料模具。

根据标准GB/T 3077-2015 及GB/T 17107-1997、钢板GB/T11251-2009及舞阳企业标准

对应国外标准:

JIS (日本) : SCr440 ;

ASTM (美国) : 5140 ;

ISO: 41Cr4.

化学成分

C: 0.37~0.44

Si: 0.17~0.37

Mn: 0.50~0.80

Cr: 0.80~1.10

Ni: 0.30

P: 0.035

S: 0.035

Cu: 0.030

Mo: 0.10

力学性能

试样毛坯尺寸 (mm) : 25

热处理 :

第一次淬火加热温度 () : 850 ; 冷却剂 : 油

第二次淬火加热温度 () : -

[回火](#)加热温度 () : 520 ;

[抗拉强度](#) (b/MPa) : 810 (实际硬度25HRC时)

[屈服点](#) (s/MPa) : 785

[断后伸长率](#) (5/%) : 9

[断面收缩率](#) (/%) : 45

[冲击吸收功](#) (Aku2/J) : 47

[布氏硬度](#) (100/3000HBW) (退火或[高温回火状态](#)) : 207

这种钢经调质后用于制造承受中等负荷及中等速度工作的机械零件，如汽车的转向节、后半轴以及机床上的[齿轮](#)、轴、蜗杆、花键轴、顶尖套等；

经淬火及[中温回火](#)

后用于制造承受高负荷、冲击及中等速度工作的零件，如齿轮、主轴、油泵转子、滑块、套环等；

经淬火及低温回火后用于制造承受重负荷、低冲击及具有耐磨性、截面上实体厚度在25mm以下的零件，如蜗杆、主轴、轴、套环等；