

## 40cr钢板切割

产品名称	40cr钢板切割
公司名称	江苏鑫聚合特钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	钢厂:敬业 普阳 唐钢 厚度:4-120mm
公司地址	无锡市新吴区城南路32-1号A区120-1、121室
联系电话	15058176073

## 产品详情

江苏鑫聚合特钢有限公司坐落在中国最大的经济区江浙沪中心城市太湖明珠----无锡，公司成立于2018年，注册资金1000万，是华东地区地区最大的钢板销售商，是普阳，敬业宽厚钢板华东地区一级代理商，专营40cr，40mn，42crmo中厚板，卷板；公司主要以普阳，文丰，敬业等宽厚板，合金板高强度钢板销售为主，月协议量达12000吨。年销售板材20万余吨、公司下设“业务部，设计部，切割部，加工部，运输部，外贸部，仓储部等部门。

40Cr是我国GB的标准钢号，40Cr钢是[机械制造业](#)

使用最广泛的钢之一。调质处理后具有良好的综合力学性能，良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。钢的淬透性良好，水淬时可淬透到 28 ~ 60mm,油淬时可淬透到 15 ~ 40mm。这种钢除调质处理外还适于[氰化](#)和[高频淬火](#)

处理。切削性能较好，当硬度为174 ~ 229HB时，相对切削加工性为60%。该钢适于制作中型塑料模具。

根据标准GB/T 3077-2015 及GB/T 17107-1997、钢板GB/T11251-2009及舞阳企业标准

对应国外标准:

JIS (日本) : SCr440 ;

ASTM ( 美国 ) : 5140 ;

ISO: 41Cr4.

## 化学成分

C:0.37~0.44

Si:0.17~0.37

Mn:0.50~0.80

Cr:0.80~1.10

Ni: 0.30

P: 0.035

S: 0.035

Cu: 0.030

Mo: 0.10

## 力学性能

试样毛坯尺寸 ( mm ) : 25

热处理 :

第一次淬火加热温度 ( ) : 850 ; 冷却剂 : 油

第二次淬火加热温度 ( ) : -

[回火](#)加热温度 ( ) : 520 ;

[抗拉强度](#) ( b/MPa ) : 810 ( 实际硬度25HRC时 )

[屈服点](#) ( s/MPa ) : 785

[断后伸长率](#) ( 5/% ) : 9

[断面收缩率](#) ( /% ) : 45

[冲击吸收功](#) ( Aku2/J ) : 47

[布氏硬度](#) ( 100/3000HBW ) ( 退火或[高温回火状态](#) ) : 207

轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之一。它主要用来支承传动零 部件，传递扭矩和承受载荷。轴类零件是旋转体零件，其长度大于直径，一般由同心轴的外圆柱面、圆锥面、内孔和螺纹及相应的端面所组成。根据结构形状的不同，轴类零件可分为光轴、阶梯轴、空心轴和曲轴等。