

CPE CM 0730,CPE CM 0730

产品名称	CPE CM 0730,CPE CM 0730
公司名称	东莞市精诚新材料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	cpe:CPE厂家直销 当天发货 cm0730:CPE厂家直销 当天发货 陶氏CPE:CPE厂家直销 当天发货
公司地址	广东省东莞市常平镇塑通路四街435号
联系电话	150-99779882 15099779882

产品详情

CPE-美国陶氏DOW cm 0730精诚新材料为您提供美国陶氏CPE CM 0730价格_物性_图片等信息，了解更多CPE原料和CPE CM 0730的具体资料您可以直接联系厂家获取

CPE(氯化聚乙烯#)/CM 0730/陶氏杜邦

外观颜色：粉末

重要参数：密度:1.13 g/cm³ 拉伸强度:17.9 MPa 断裂伸长率:300 % 硬度:75

生产厂商：陶氏杜邦公司

供应商：精诚新材料

CPE美国陶氏3611E

CPE美国陶氏3630E

CPE美国陶氏7000

CPE美国陶氏702P

CPE美国陶氏7100

CPE美国陶氏BH 9000

CPE美国陶氏CM 0730

CPE美国陶氏CM 3551E

CPE美国陶氏WEIPREN 6000

CPE日照三星CPE135A

CPE潍坊亚星140B

CPE潍坊亚星CM135B

CPE潍坊亚星CPE135A

CPE潍坊亚星WEIPREN 2135

CPE潍坊亚星WEIPREN 3000

CPE潍坊亚星WEIPREN 6000

氯化聚乙烯(CPE)为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐侯性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。

简介:

氯化聚乙烯是由高密度聚乙烯(HDPE)经氯化取代反应制得的高分子材料。根据结构和用途不同,氯化聚乙烯可分为树脂型氯化聚乙烯(CPE)和弹性体型氯化聚乙烯(CM)两大类。

应用:

20世纪90年代末，国内对高性能阻燃橡胶的需求越来越大，特别是电线电缆行业、汽车配件制造业的发展，带动了对橡胶型CPE的消费需求。橡胶型CPE是一种综合性能优良、耐热氧臭氧老化、阻燃性佳的特种合成橡胶。

主要应用于电线电缆(矿用电缆、UL及VDE等标准中规定的电线)，液压胶管，车用胶管，胶带，胶板，PVC型材管材改性，磁性材料，ABS改性等等。

第一:所用PE种类的-----由高分子量聚乙烯所得的CPE有较高的黏度和拉伸强度，但这种CPE与PVC树脂间的附着力低，用低分子量的聚乙烯所得的CPE的黏度和拉伸强度较低，采用高密度聚乙烯所得的CPE有良好的耐热变性能。

第二:原料粒子的大小-----粒度太小时易形成冻胶或团块状CPE，粒径过大时氯的分布不均匀，难溶于有机溶剂，粒度范围在0.1-200 μm最佳。

第三:CPE氯化程度的高低-----氯含量在25%以下时，与PVC相容性差，不能作为改性剂用;氯含量大于40%时与PVC相容性好，可作为固体增塑剂用，不适合做冲击改性剂;氯含量为36-38%的CPE具有良好的弹性及与PVC相容性，因而广泛用作PVC抗冲击改性剂。现使用最多的是含氯35%的CPE，氯含量在35%左右的

CPE其结晶度和玻璃化温度均较低，具有良好的橡胶弹性，并且与PVC有适宜的相容性，被广泛作PVC硬制品的抗冲击改性剂作用。

我公司所售原料均可提供产品的物性表、SGS报告、UL黄卡、材质证明及物质安全资料(MSDS)、欧盟ROHS、FDA食品医疗、ASTM&ISO性能测试报告、SONY环保认证等信息,由于数据库庞大,未能提供下载,更多资料请联系我们。