

# POM旭化成Z3510低VOC原料

产品名称	POM旭化成Z3510低VOC原料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:Z3510 性能:低VOC
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

Tenac-C Z3510

聚甲醛 (POM) 共聚物

Asahi Kasei Chemicals Corporation

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸模量(23 ° C) 2650 MPa ISO 527-2

拉伸应力(屈服, 23 ° C) 63.0 MPa ISO 527-2

拉伸应变(断裂, 23 ° C) 60 % ISO 527-2

冲击性能额定值单位制测试方法

简支梁缺口冲击强度9.0 kJ/m ISO 179

热性能额定值单位制测试方法

热变形温度

0.45 MPa, 未退火156 ° C ISO 75-2/B

1.8 MPa, 未退火95.0 ° C ISO 75-2/A

可燃性额定值单位制测试方法

UL 阻燃等级UL 94

0.810 mm HB

1.50 mm HB

注射额定值单位制

干燥温度80.0 到90.0 ° C

干燥时间3.0 到4.0 hr

加工（熔体）温度200 到210 ° C

模具温度> 80.0 ° C