

广州金刚砂 绿色金刚砂地面 专业施工金刚砂硬化地坪

产品名称	广州金刚砂 绿色金刚砂地面 专业施工金刚砂硬化地坪
公司名称	清远君诚丽装建筑材料有限公司
价格	12.00/平方
规格参数	君诚丽装:JC
公司地址	清新区山塘镇低地村委会山塘路口D2厂房
联系电话	0763-3926567 18922606558

产品详情

广州金刚砂 绿色金刚砂地面 专业施工金刚砂硬化地坪请选择【君诚丽装地坪公司】

（一）、混凝土基础浇筑

- 1、首先将基层清理干净，不得有松散颗粒和垃圾。如砂石垫层应洒水润湿。
- 2、大面积混凝土地坪就分仓浇筑，拌制好的混凝土按顺序逐仓摊铺振实。

（二）、金刚砂面层施工

（1）施工条件及时间：混凝土按设计标高浇筑、激光找平、收光后约三小时，即混凝土初凝时，开始施工。金刚砂硬化剂撒布的时机随气候、湿度、混凝土配合比等因素而变化，撒布过早会使硬化剂沉于混凝土中而失去效果；撒布太晚混凝土已凝固，会失去沾接力，使耐磨材料无法与其结合而造成剥离。

（2）墙、柱、门和模板等边角水分消失快，宜优先撒布；

（3）金刚砂用量标准：5kg/m²；

（4）第一次撒料：将规定用量的2/3金刚砂材料按标划的板块面积均匀撒布在混凝土表面，待材料吸水，颜色变灰暗后，用收光机磨平，使材料与基层混凝土结合在一起，边角用手工磨平；

（5）第二次撒料：将余下的材料按照上述方法撒布于混凝土表面，方向与第一次垂直，随后进行第二次磨平；

（6）然后在面层硬化至指压稍下有陷时，用磨光机反复多次收光，直至完成，磨光机的转速与角度视硬化情况来进行调整；

（7）养护：磨光完成后6—8小时，涂刷专用养护剂进行养护。24小时后10天内每天浇水两次进行养护，

以避免面层干燥导致开裂；

(8) 施工结束2—5天后，根据设计的间距，用伸缩缝切割机切割伸缩缝，伸缩缝间距一般为6—8m，位置应与垫层变形缝对齐，或者在柱轴线位置。深度至少为混凝土厚度的1/3，在柱周切割出矩形或菱形，缝内填沥青或专用接缝密封胶等。

我们的地址：清新区山塘镇低地村委会山塘路口D2厂房电话：0763-3926567联系手机：18922606558
刘经理 期待您的咨询