

# 厂家直销玻璃钢拉挤方管 聚氨酯拉挤方管 防腐绝缘玻璃钢檩条

产品名称	厂家直销玻璃钢拉挤方管 聚氨酯拉挤方管 防腐绝缘玻璃钢檩条
公司名称	河北广拓玻璃钢有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:河北广拓 型号:型号齐全 产地:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路广拓玻璃钢有限公司
联系电话	13166576543 18031814024

## 产品详情

玻璃钢方管是采用连续拉挤工艺成型的等截面结构型材。耐腐蚀、轻质高强、尺

寸稳定性好，同时具有绝缘、不导热、美观易维护等特点。常常被使用在化学加工厂、海运建筑、食品饮料加工、石油冶炼、造纸工业、污水处理及运输业等区域。

常用的规格有：100\*100\*3玻璃钢方管，120\*120\*5玻璃钢方管，60\*60\*2.5玻璃

钢方管，150\*150\*5玻璃钢方管

产品特点：

(1) 强度高，拉挤型材的拉伸强度为150~300MPa，弯曲强度达200~300MPa，经1000h人工老化后的弯曲强度保留率可达78%。(2) 变形率低，玻璃钢拉挤型材经1000h人工老化后长度变化为+0.03%，宽度变化率为-0.07%。因此该拉挤型材制品的几何形状及尺寸稳定性好。(3) 热变形温度高，拉挤型材的热变形温度为186℃，高温下不软化，-60℃不变脆。(4) 吸水率低，普通玻璃钢制品的吸水率小于0.5%，而拉挤型材的吸水率为0.257%，适合潮湿环境下使用。

(5) 保温隔热系数低，拉挤型材的传热系数与硬质PVC接近，用其制成的单框双玻保温窗的保温隔热系数为2.69W/(m<sup>2</sup>/K)，而用钢、铝材制做的同型窗的保温隔热系数达4.0W/(m<sup>2</sup>/K)。(6) 耐腐蚀性强

拉挤型材经3% HCl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为95%；经3% NaCl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为89%。因此用玻璃钢拉挤型材制做的门窗不仅适用于一般民宅、宾馆、饭店，而且适用于沿海地区和腐蚀性作业环境的工业厂房使用。（7）适应环境要求,加工拉挤型材采用的生产工艺具有低噪声、高效率、耗电低、污染性小等特点。