湖南长沙环氧氰凝防腐漆厂家直销

产品名称	湖南长沙环氧氰凝防腐漆厂家直销
公司名称	湖南昂威涂料有限责任公司
价格	18.00/公斤
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技创业园创业中心101二楼2—139室
联系电话	073182046572 13975199288

产品详情

环氧氰凝防腐漆厂家直销

产品型号：H04-58

包装规格：20KG/桶

主要组成

该产品是以高分子环氧树脂、特种树脂、各色颜料、耐磨填料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种固化剂的双组份自干涂料。

主要特性

漆膜坚硬；耐酸碱性能好；干燥性能快；高附着力，良好的耐磨性能。

主要用途

广泛用于各种酸、碱、盐环境下混泥土、污水池、化粪池、钢结构、防腐面漆。

技术指标

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干≤2小时，实干≤24小时

光　泽：亮光≥90%，哑光商定

铅笔硬度：≥2H

附 着 力：≤1（划格法，级）

冲击强度：50kg · cm

弯曲实验：≤1mm

耐盐水（3%盐水，25°C，30天）：不起泡，不生锈，不脱落

耐酸性（20%硫酸，25°C，30天）：不起泡，不生锈，不脱落

耐碱水（10%NaOH，25°C，30天）：不起泡，不生锈，不脱落

耐磨性：　≤0.1

包装规格 漆：20千克/厅，固化剂：4千克/厅。

基本参数 配　比： 漆料：H-1固化剂 = 5：1（重量比）

施工时限：8h，（25°C）

理论用量：150～250g/m2

完全固化：7天

配 套 用 漆

H53-86 环氧氰凝底漆

表 面 处 理

涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。

涂 装 方 法

无气喷涂 ：稀 释 剂：X-17 专用稀释剂

稀 释 率：0～15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4～0.5mm

喷出压力：15～20Mpa

空气喷涂 ：稀 释 剂： X-17 专用稀释剂

稀 释 率：20～40%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约2.0～2.5mm

喷出压力：0.3～0.5Mpa

滚涂/刷涂： 稀 释 剂：X-17专用稀释剂

稀 释 率：0～20%（以漆料重量计）

储 存 期 限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

注 意 事 项

1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。