

湖南长沙环氧氟凝防腐漆厂家直销

产品名称	湖南长沙环氧氟凝防腐漆厂家直销
公司名称	湖南昂威涂料有限责任公司
价格	18.00/公斤
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技创业园创业中心101二楼2—139室
联系电话	073182046572 13975199288

产品详情

环氧氟凝防腐漆厂家直销

产品型号：H04-58

包装规格：20KG/桶

主要组成

该产品是以高分子环氧树脂、特种树脂、各色颜料、耐磨填料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种固化剂的双组份自干涂料。

主要特性

漆膜坚硬；耐酸碱性能好；干燥性能快；高附着力，良好的耐磨性能。

主要用途

广泛用于各种酸、碱、盐环境下混泥土、污水池、化粪池、钢结构、防腐面漆。

技术指标

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 2小时，实干 24小时

光泽：亮光 90%，哑光商定

铅笔硬度： 2H

附着力： 1（划格法，级）

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验： 1mm

耐盐水（3%盐水，25℃，30天）：不起泡，不生锈，不脱落

耐酸性（20%硫酸，25℃，30天）：不起泡，不生锈，不脱落

耐碱水（10%NaOH，25℃，30天）：不起泡，不生锈，不脱落

耐磨性： 0.1

包装规格 漆：20千克/厅，固化剂：4千克/厅。

基本参数 配 比：漆料：H-1固化剂=5：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：150~250g/m²

完全固化：7天

配套用漆

H53-86 环氧富凝底漆

表面处理

涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。

涂装方法

无气喷涂：稀释剂：X-17 专用稀释剂

稀释率：0~15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

空气喷涂：稀释剂：X-17 专用稀释剂

稀释率：20~40%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约2.0~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：X-17专用稀释剂

稀释率：0~20%（以漆料重量计）

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

注意事项

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；
- 3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。