

广州跃阳-环氧富锌底漆

产品名称	广州跃阳-环氧富锌底漆
公司名称	广州市跃阳化工有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	品牌:跃阳 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路18号(注册地址)
联系电话	15972208044

产品详情

环氧富锌底漆

产品简介

由环氧树脂、特种防锈颜料、增稠剂、溶剂等组成，采用聚酰胺树脂作为固化剂。分甲、乙双组份包装。具有阴极保护作用，防锈性能优异、附着力好、耐油、耐水性好。

适用范围

适用于修造船、煤气罐、油罐、桥梁、铁塔、化工大气腐蚀严重等各类钢结构做防锈底漆，也可用作镀锌件的防锈漆。

施工参数

颜色：灰色

光泽：无光

干燥时间：23±2 : 表干 < 30min，实干 < 24h

闪点：甲组份24，乙组份27

施工说明

熟化时间：23±2 : 0.5-1h

适用期：23 ± 2 : 8h

施工方法：高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂

稀释剂：环氧专用稀释剂

施工条件:

- 1、钢板表面温度通常不能超过52 ，底材温度需高于露点以上3 ，相对湿度须小于85%；
- 2、施工底材温度低于5 时，环氧与固化剂停止反应，不能进行施工。

技术指标

注意事项

- 1、因固含量高，所以在调配时建议使用机械搅拌，把甲组份搅拌均匀后，再加入乙组分搅拌均匀；
- 2、在高温季节施工时，易发生干喷，为防止干喷现象产生，须加入稀释剂调整至宜喷为止；
- 3、富锌底漆表面易形成锌盐，在涂装后道涂料之前，必须彻底清除表面的锌盐，否则将影响漆膜的层间附着力。
- 4、完成环氧富锌底漆涂装的钢结构不宜长时间露天存放，环氧涂料长时间暴晒极易粉化，长时间接触雨水会造成底漆锈蚀、污染；如有室外（露天）存放要求，建议完成后道涂料涂装，并做好防护措施。
- 5、在涂装后道涂料前，应清理前道涂料上的油污、灰尘等，以保证后道涂料的附着力。