

# 埃克森美孚 HDPE HMA-025 高密度聚乙烯

产品名称	埃克森美孚 HDPE HMA-025 高密度聚乙烯
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:HMA-025 产地:沙特
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

## 产品详情

苏州新塑语塑胶原料有限公司隶属于埃克森美孚华东地区以及代理经销商，长期代理销售埃克森美孚 HDPE HMA-025等系列产品塑料，本公司以诚信为本 信誉至上”的经营理念，本公司百分百保证所销售原料均为原厂原包，可提供COA SGS ROHS等相关报告，并且可以提供充足的货源和专业的技术支持！欢迎广大新老顾客来电咨询采购 联系人 李S-18550065082

苏州新塑语塑胶原料有限公司隶属于埃克森美孚华东地区以及代理经销商，长期代理销售埃克森美孚 HDPE HMA-025

本公司长期现货供应各种，塑胶原料、原厂原包、质量保证、欢迎新老顾客前来洽谈，订购！18550065082 李S

HDPE HMA-025 美国埃克森美孚是一种高密度聚乙烯，它的特点是高速注塑和良好的冲击强度，此外，还具有高光泽度和良好的尺寸稳定性。应用：家用品、食物容器、瓶盖、玩具等。我公司将继续保持‘客户至上，诚信为本，质量统一，底价供货’的原则以及完整的售后服务体系全心全意服务于我们的新老客户，满足了广大客户对于塑胶各个方面的需求.公司自成立以来，不仅为客户提供各种型号的塑胶原料，还热诚为客户提供塑胶原料相关信息咨询、技术支持，代客户找料等。业务遍布全国各地，深受广大客户的欢迎，在众多的同行中已形成自己独有的营销风格。在激烈的市场竞争下，我司能稳稳立足并取得巨大的成就，得感谢广大客户和同仁的支持和厚爱！我们将不断开拓市场、切实服务，秉承客户至上、品质，愿我们能成为您的合作伙伴，携手开创新经济时代！

苏州新塑语塑胶原料有限公司隶属于埃克森美孚华东地区以及代理经销商，长期代理销售埃克森美孚 HDPE HMA-025

HDPE比LDPE有更强的抗渗透性。HDPE的抗冲击强度较低。PH-HD的特性主要由密度和分子量分布所控制。适用于注塑模的HDPE分子量分布很窄。对于密度为0.91~0.925g/cm<sup>3</sup>，我们称之为第一类型HDPE；对于密度为0.926~0.94g/cm<sup>3</sup>，称之为第二类型HDPE；对于密度为0.94~0.965g/cm<sup>3</sup>，称之为第三类型HDPE。HDPE很容易发生环境应力开裂现象。可以通过使用很低流动特性的材料以减小内部应力，从而减轻开裂现象。HDPE当温度高于60C时很容易在烃类溶剂中溶解，但其抗溶解性比LDPE还要好一些。

苏州新塑语塑胶原料有限公司隶属于埃克森美孚华东地区以及代理经销商，长期代理销售埃克森美孚HDPE HMA-025

注塑模工艺条件：干燥：如果存储恰当则无须干燥。熔化温度：220~260C。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250C之间。模具温度：50~95C。6mm以下壁厚的塑件应使用较高的模具温度，6mm以上壁厚的塑件使用较低的模具温度。塑件冷却温度应当均匀以减小收缩率的差异。对于加工周期时间，冷却腔道直径应不小于8mm，并且距模具表面的距离应在1.3d之内（这里“d”是冷却腔道的直径）。注射压力：700~1050bar。注射速度：建议使用高速注射。流道和浇口：流道直径在4到7.5mm之间，流道长度应尽可能短。可以使用各种类型的浇口，浇口长度不要超过0.75mm。特别适用于使用热流道模具。