

水性环氧树脂灌浆料高强度灌浆料设备基础灌浆

产品名称	水性环氧树脂灌浆料高强度灌浆料设备基础灌浆
公司名称	青岛卓能达建筑材料有限公司
价格	1.00/袋
规格参数	品牌:卓能达 型号:水性环氧树脂灌浆料 规格:25kg/袋
公司地址	山东省青岛市黄岛区天目山路325号601室
联系电话	17634390719

产品详情

双组份水性环氧树脂灌浆料

一、性能指标：

JC/T986-2005 《水泥基灌浆材料的技术性能要求》

项目		技术参数
流动度/mm	初始流动度	260
	30min流动度保留值	230
抗压强度/MPa	1d	22.0
	3d	40.0
	28d	70.0
竖向膨胀率/%	0.020	
钢筋握裹强度（圆钢）/MPa	28d	4.0
对钢筋锈蚀作用		对钢筋无锈蚀

二、产品特点：

以水作为分散介质，环保，无害，不燃，存储、运输、使用均安全；热膨胀系数与混凝土接近，不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性能优异；砂浆（混凝土）的力学性能、粘结强度、抗渗性能及耐腐蚀性显著提高；可在干燥、低温、潮湿和水下等环境中固化，潮湿面粘结性能优；和易性好，操作施工简便，同一般的水泥砂浆（混凝土），工具可用水清洗；水性环氧树脂灌浆料由水性环氧树脂和水性环氧

固化剂组成，与水泥基灌浆材料有良好的配伍性，添加到水泥基灌浆材料中，通过水性环氧的交联固化及水泥的水化作用形成具有空间网状结构的有机—无机复合材料体系，起到增强、抗渗和抗化学品作用，可在潮湿界面和环境下快速固化，不产生龟裂，适应于水利、地下人防工程、道路桥梁等建筑物的缺陷修补粘结灌浆，亦可作防渗补漏材料。

三、施工方法：

配比：使用称量工具按产品的配比严格称取水性环氧树脂、粉料组分的重量；

施工：预先将施工旧界面的尘渣清理干净并保持干燥，使用水性环氧稀释液将旧界面涂刷一次，然后再施工水性环氧树脂灌浆料；

清洗：施工完请及时将工具用水清洗干净。

四、包装贮存：