

PE管材接头 PE管材 鸿源管业批发厂家

产品名称	PE管材接头 PE管材 鸿源管业批发厂家
公司名称	河北鸿源管业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉田县彩亭桥镇河西村102国道108.5km处路北
联系电话	17732519183

产品详情

PE管材的粘接方法

- 1.管材、管件粘接前，应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理，当表面粘有油污时须用擦拭干净。
- 2.管材断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理;粘接前应画好插入标线并进行试插，试插深度只能插到原定深度的的1/3 ~ 1/2，间隙过大于时严禁使用粘接方法。
- 3.涂抹粘接剂时，应先涂抹承口内侧，PE管材接头，后涂抹插口外侧，涂抹承口时应顺轴向由里向外均匀涂抹适量，不得漏涂或涂抹过量(200g/m²)。
- 4.粘接剂涂抹后，宜在1分钟内保持施加的外力不变，保持接口的直度和位置正确。
- 5.粘接完毕后及时将挤出的多余粘接剂擦净，在固化时间内不得受力或强行加载。
- 6.粘接接头不得在雨中或水中施工，不得在5℃以下操作。
- 7.连接程序：准备 清理工作面 试插 刷粘接剂 粘接 养护。

PE管材的长处

优异的物理功能。中密度聚乙烯功能介于高、低密度聚乙烯两者之间，既坚持了高密度聚乙烯的刚性、强度，PE管材，也有很好的柔性、耐蠕变性，并且较高密度聚乙烯更有热熔衔接功能的特色，有利于塑料管的装置。

耐腐蚀，PE管材机组，运用寿数长，在我国沿海区域，地下水位偏高，土地湿度大，运用无缝钢管有必要防腐及做装置阳纹外向锻炼，且寿数只要30年，而PE管可耐多种化学介质的腐蚀，不需防腐处理。此外，它也不会促进藻类、细菌或真菌成长，运用寿数达50年。

耐性、挠性好。PE管是一种高耐性管材、其开裂伸长率超越500百分之，对管根底不均匀沉降和错位的适应才能十分强，抗震性好，因而，最适适合有风险区域，世界各地的实践证明PE管是耐震性很好的管道。

流转才能大，经济上合算。PE管内壁润滑，不结垢。PE管内外表当量肯定粗糙比值是钢管的1/20，相同管径、相同长度、相同压力下的PE管其流转才能要比钢管大30百分之左右，因而经济优势显着。与金属管道比较，PE管道可削减工程出资三分之一左右（直径200毫米以上大管本钱略高些），可盘卷的小口径管材，可进一步下降工程造价。

一.表面麻点(主要是内壁)。

原因：1原料中含有杂质 2口摸与芯摸间内壁清理不干净 3局部温度过高，

导致老化。解决方法：1检查原料 2清理干净或过渡一段时间 3检查温度传感器

二、表面凹坑。

原因：1原料潮 2定径套水量不均。

解决方法：1原料烘干 2调整水量或更换定径套

三、表面亮斑。

原因：定径套水量不足。

解决方法：增加定径套水量或更换水量大的定径套

四、内外壁轴向粗糙。

原因：原料含水量过高。

解决方法：原料烘干处理

五、表面不光亮

原因：熔体温度不合适或原料有问题

解决方法：调整熔体温度或更换原料

六、外表面划痕

原因：定径套、支撑板或密封圈上附有沙石

解决方法：清理定径套、支撑板或密封圈

七、外表面水线

原因：定径套局部水眼堵塞，造成个别水眼水量过大。

解决方法：清理定径套

PE管材接头-PE管材-鸿源管业批发厂家(查看)由河北鸿源管业集团有限公司提供。河北鸿源管业集团有限公司(www.hygyjt.cn)为客户提供“pvc管,pe管,pp管,pvc管件,pp管件,pe管件”等业务,公司拥有“鸿源”等品牌。专注于其它等行业,在河北唐山有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:宋女士。