

销售铁皮打包带 金属打包带 打包钢带

产品名称	销售铁皮打包带 金属打包带 打包钢带
公司名称	天津市通发腾达金属材料有限公司
价格	4.30/公斤
规格参数	抗拉强度:600 规格:32*1.0 包装:捆装
公司地址	天津市静海区大邱庄镇安平里20号楼3门201号
联系电话	022-68581077 13820091019

产品详情

1.简介 镀锌打包带（也叫铁皮打包带）。钢在空气和水中容易生锈，而锌在大气中的腐蚀率仅为钢在大气中腐蚀率的1/15，镀锌钢板就是用微密的镀锌层保护钢板，免受腐蚀。锌在干燥空气中不易发生变化，而在潮湿的空气中，表面能生成一层很微密的碱式碳酸锌薄膜，它能保护内部锌不再受到腐蚀。镀锌层与钢板组成铁-

锌微电池。即使镀锌层局部遭破坏，而露出不太大的钢基体时，钢基体成为阴极而受到保护。

2.特点 1、板面平整，锌花均匀，色泽光亮； 2、镀锌带钢，具有防腐性、拉伸性能强、耐火型等特点； 3、制作出的镀锌带钢美观大方，经济耐用； 4、镀锌层对钢板的粘附性好，防锈耐用，不脱落； 5、作为一系列建筑材料的原材料，例如轻钢龙骨、镀锌管材、防火卷帘门、民用料等各行各业。

3.用途 木箱,彩涂板,带钢,钢板,钢绞线,焊管,铝锭,镁锭,锌锭等的打包包装.不同镀锌方法对打包带的影响：热镀锌打包带由于是在热镀锌流水作业线上生产，是通过连续退火、连续热浸锌液，钢板是在短时间加热和冷却，故其冲压性能比冷轧原板差。电镀锌打包带由于在电镀工序中，不受加热、冷却等温度影响，故大致具有冷轧原板相同的冲压加工性能。其镀锌层中，没有生成脆弱的铁-锌合金层，镀锌层的延展性能良好，但由于其表面有孔隙、强度低，易刮伤，易受到干油漆等污染。

4.特性 产品执行标准:YB/T025-92. 厚度允许公差:0.2-0.6正负0.03mm;0.7-1.2正负0.01mm.

宽度允许公差:正负0.15mm. 抗拉强度>600Mpa,延伸率>4%. 钢带表面润滑,减少打包时钢带之间及钢带与被包装物之间的磨擦阻力,以便钢带抽紧使打包更牢固;钢带边缘光滑无棱角,避免打包时划手和对被包装物划伤. 钢带外面为麻布包装,每包内有1盘或2盘钢带(根据具体型号),并用铁条绑扎.

原材料材质为优质冷轧板.