

## 沙林料PC2000高透明 PC2000香水瓶盖料

产品名称	沙林料PC2000高透明 PC2000香水瓶盖料
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	72.00/千克
规格参数	美国杜邦:生产厂家 PC2000:型号 美国:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应沙林料PC2000高透明 PC2000香水瓶盖料

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786  
期待您的咨询

供应沙林料PC2000高透明 PC2000香水瓶盖料

供应SURLYN 香水瓶盖(沙林)美国杜邦PC2000

供应抗化学药品性SURLYN 美国杜邦 1605,滑雪板表层

,PC100,8945,8150,8920,8940,9950,PC100,9910,1601,

1652SR,1706,1801,8020,8528,

SURLYN 日本三井化学 1706,DS110

我公司长期现货供应美国杜邦沙林（Surlyn）离子化树脂PC2000，8150,原厂原包,货源稳定,欢迎洽谈！

沙林树脂是杜邦利用独特的生产工艺聚合而成，是乙烯-（甲基）丙烯酸锌盐、钠盐、锂盐等离子键聚合体。杜邦是世界上唯一一家离子聚合树脂生产厂家。

可提供SURLYN (沙林)PC2000物性及SGS等相关资料

SURLYN的耐衝擊、耐磨耗性可應用在高爾夫球、運動護膝用品、滑板等運動用品，效果十分良好。另

外，其耐油脂和溶劑性、氣密性極佳性質充分發揮在香水瓶蓋、保鮮膜等用品中。鞋類後套、海綿則利用它質輕、加工簡易、設計方便、顏色性良好、透明性佳、耐低溫性等特質。

加工應注意事項：

1. SURLYN 具有吸濕性，拆裝後暴露在空氣中過久，會影響成型的品質，所以在成型前請先烘乾，烘乾溫度請控制在60~65 ' C，時間約6~8小時。
2. 烘乾設備中若無除濕設備請勿使用，否則加熱只會讓含水率上升。
3. 射出成型時，請加冷卻水降低成型溫度，以控制硬度、結晶度等物性，防止結晶速度過快或不均產生的水波紋。
4. 射出溫度控制約在190~220 ' C之間，模具溫度約在10~15 ' C(需外加冷凍水)，零件的冷卻時間約射出時間的2~3倍。冷卻時間長一點可使結晶較為完全，避免零件變形。
5. 壓力請以飽壓射出，因為原料流動性較低。
6. 可以利用PE來增加硬度，不過添加量以5%為上限。
7. 生產完後，請以PE清洗射出機料管，以免停機後再開造成設備損壞。