

毕克BYK-066N涂料消泡剂

产品名称	毕克BYK-066N涂料消泡剂
公司名称	上海桦森化工有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	品牌:毕克 型号:BYK-066N 产地:铜陵
公司地址	上海市青浦区公园东路1289弄10层A区1009室
联系电话	18502153289

产品详情

德国BYK消泡剂BYK-066N产品说明

溶剂型和无溶剂体系用有机硅消泡剂

化学组成：破泡聚硅氧烷溶液

典型物化数据

溶剂——二异丁酮

典型物化数据——不挥发份: < 1 %

推荐用量

% 助剂用量 (购入形式) 基于总配方 : 0.1-0.7 %

加入方法和加工指导

为获最佳性能，消泡剂应在研磨前加入研磨料中。

若在后阶段加入，则须有足够高的剪切力以保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔。消泡剂的完全效果要在投入体系 24 小时后才能获得。

应用领域

推荐：溶剂型涂料

特性和优点

BYK-066 N 是高效消泡剂，以最少的不相容物而获得最佳的消泡。适用基料为：氯化橡胶，环氧，双组分聚氨酯，醇酸/三聚氰胺，醇酸和自交联丙烯酸酯类。

贮存和运输

温度低于 5 ° C 时，可能发生浑浊和分层。

包装：20公斤/桶

电话：王小姐18502153289

上海桦森工有限公司经销产品如下:

美国杜邦钛白粉：R706、R902、R900、R105、R960、R101、R103、R104

澳洲美礼联钛白粉：RCL69、R595 日本石原钛白粉：R930、A100 美国亨斯迈钛白粉：TR92

科美基钛白粉：CR828 硅油：道康宁PMX200，信越KF96 三菱碳黑：MA100

德固赛碳黑：U碳、FW200、#4、#6

卡博特碳黑：VXC68、BP717、V9A32、VXC72、M570、M900、R660R、M800、M880、M1300

德固赛气相二氧化硅（气相白碳黑）：A380、A200、R972、R974

卡博特气相二氧化硅（气相白碳黑）：M-5,LM-150

德国瓦克二氧化硅（气相白碳黑）：N20、T30P、T40、V15、V15A、H15、H20、H18

德固赛消光粉：OK412、OK500、OK520、OK607、TS100、TT600、TT3300

格雷斯消光粉：ED-2、ED-3、ED-30、SY7000、SY-C906

美国陶氏多功能助剂：AMP-95、表面活性剂CF-32，CF-10

罗门哈斯增稠剂：TT-935 德国瓦克硅胶：107胶

科莱恩蜡粉：9610F、9615A、PE520、3910、3920F、3620 德国科莱恩颜料：6RL橙、HR02黄、GR黄R-203、AN酞菁蓝、HR70黄、GNX酞菁绿、F5RK大红、F3RK70艳红、LC红/R-3101D、荧光红橙GG、GG黄、HR黄R-1525、GR-6L酞菁蓝R-5104A、B红、永固紫RL蓝相、Pink E玫红、H3R黄、HG黄R-1139、E5B红紫、HGR黄、BNP红、3GP黄、H10G黄、GPS橙、A4R蓝、HFG红橙、LG红、HFR棕、3RLP火红、A2R酞菁蓝、3B深红、宝红6BR红、HF2B红、透明紫R、2BN红、RL棕、FGL黄、HF3C洋红、HF4B猩红、H2R黄、ER蓝紫、HB红、GRL橙、BB大红、H9G黄、E3B红紫、GXS黄、H2G黄、H4GL01橙/R-2303、BG酞菁蓝、RL橙、4RF猩红、HF4C洋红 科莱恩抗静电剂：SAS93 德谦助剂：分散剂904S、983、流平剂837、835、432、435、466、495消泡剂6800、6500、5300、5500，树脂FS-2060A，海名斯膨润土SD-1、SD-2，防沉剂201P 泰国siamvic树脂：siamvic370HD、siamvic167GZ 德国默克流平剂：MOK2010、MOK2011、MOK2012、MOK2013、MOK2014、MOK2015、MOK2016、MOK2017、MOK2018、MOK2019、MOK2020、MOK2021、MOK2022、MOK2023、MOK2024、MOK2025、MOK2026、MOK2027、MOK2028、MOK2029、MOK2030、MOK2031、MOK2032、MOK2033、MOK2034、5 MOK2035、MOK2036、MOK2037、MOK2038、MOK2039、MOK2040、MOK2041、MOK2042、MOK2043、MOK2044、MOK2045 德国默克分散剂：MOK5010、MOK5011、MOK5012、MOK5013、MOK5014、MOK5015、MOK5016、MOK5017、MOK5018、MOK5019、MOK5020、MOK5021、MOK5022、MOK5023、MOK5024、MOK5025、MOK5026、MOK5027、MOK5028、MOK5029、MOK5030、MOK5031、MOK5032、MOK5033、MOK5034、MOK5035、MOK5036、MOK5037、MOK5038 德国默克消泡剂：MOK6010、MOK6012、MOK6013、MOK6014、MOK6015、MOK6016、MOK6017、M

OK6018、MOK6019、MOK6020、MOK6021、MOK6022、MOK6023、MOK6024、MOK6025、MOK6026、MOK6027 德国默克其它助剂：防沉剂MOK7010、催干剂MOK7011、附着力促进剂MOK7013、MOK7014、手感剂MOK7016