

# 沈阳供应时代硬度计TH152里氏硬度计

产品名称	沈阳供应时代硬度计TH152里氏硬度计
公司名称	沈阳市沈河区沈深电子仪表产品销售部
价格	9775.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 产品类型:里氏硬度计 型号:TH152里氏硬度计
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市和平区三好街100号华强电子世界5楼a62
联系电话	86 024 22933077/23996281 13940102700

## 产品详情

是否提供加工定制	否	产品类型	里氏硬度计
型号	TH152里氏硬度计	测量范围	17.9 ~ 68.5HRC
试验力	标准 ( N )	允许最大高度	Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) ( mm )
重量	0.155 ( kg )		

时代th152里氏硬度计概述:

th152里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点，它是以里氏硬度为原理，测出里氏 (hl) 硬度值经过程序自动转换成布氏，洛氏，维氏，肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境，主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试

时代th152里氏硬度计

时代th152里氏硬度计特点:

th152一体化里氏硬度计是一种先进的袖珍型硬度检测仪器，携带方便易于； th152里氏硬度计配有c型冲击装置； th152里氏硬度计直接测试大型、重型的试件或已安装永久性的组装部件； th152里氏硬度计更适合薄、轻以及带表面硬度层等零件的硬度测量； th152里氏硬度计可测试六种硬度制（hv、hrc、hrb、hb、hv、hs），并且之间可以相互转换； th152里氏硬度计可外接打印机，打印测试结果； th152里氏硬度计欠电指示和自动关机功能 th152里氏硬度计英文界面，背光显示

时代th152里氏硬度计参数:

产品功能	参数
可测试硬度制	hl、hrc、hv、hb、hs
测试精度	+12hlc 情见表二
标准冲击装置	一体机配c型冲击装置
上下限设置测量范围	(190 ~ 973) hlc
可选冲击装置	一体机c型冲击装置
同时可配冲击装置数量	无
计算机接口	无
文字说明	英文菜单，
屏幕显示	有背光
测试方向	任意
数据储存	最大可存储256组测试数据
测量工件的最大硬度颠值	940hv (d/dc/dl/d+15/c冲击装置)
测量工件的曲率半径	rmin=50mm(用异型支承环rmin=10mm)
自动识别冲击装置类型功能	无
打印机类型	无
测试材料数量	3种材料，详情见附件表一
自动检测电压	无
电源	cr1/2aa (1节)
充电器	无
外型尺寸	213 × 60 × 39mm
重量	约155g (不包括电池)

时代th152里氏硬度计测试范围（表一）

材料	硬度制	冲击装置					
		d/dc	d+15	c	g	e	dl
steel and cast steel钢和铸钢	hrc	17.9 ~ 68.5	19.3 ~ 67.9	20.0 ~ 69.5		22.4 ~ 70.7	20.6
	hrb	59.6 ~ 99.6			47.7 ~ 99.9		37.0

	hra	59.1 ~ 85.8				61.7 ~ 88.0	
	hb	127 ~ 651	80 ~ 638	80 ~ 683	90 ~ 646	83 ~ 663	81 ~
	hv	83 ~ 976	80 ~ 937	80 ~ 996		84 ~ 1042	80 ~
	hs	32.2 ~ 99.5	33.3 ~ 99.3	31.8 ~ 102.1		35.8 ~ 102.6	30.6
steel锻钢	hs	32.2 ~ 99.5					
cwt、st合金工具钢	hrc	20.4 ~ 67.1	19.8 ~ 68.2	20.7 ~ 68.2		22.6 ~ 70.2	
	hv	80 ~ 898	80 ~ 935	100 ~ 941		82 ~ 1009	
stainless steel不锈钢	hrb	46.5 ~ 101.7					
	hb	85 ~ 655					
	nv	85 ~ 802					
gc. iron灰铸铁	hrc						
	hb	93 ~ 334			92 ~ 326		
	hv						
nc、iron球墨铸铁	hrc						
	hb	131 ~ 387			127 ~ 364		
	nv						
c . alum铸铝合金	hb	19 ~ 164		23 ~ 210	32 ~ 168		
	hrb	23.8 ~ 84.6		22.7 ~ 85.0	23.8 ~ 85.5		
brass铜锌合金	hb	40 ~ 173					
	hrb	13.5 ~ 95.3					
bronze铜锡(铝)合金	hb	60 ~ 290					
copper纯铜	hb	45 ~ 315					

时代th152里氏硬度计示值误差和示值重复性(表二)

序号	冲击装置类型	标准里氏硬度块硬度值	示值误差	示值重复性
1	d	760 ± 30hld530 ± 40hld	± 6 hld ± 10 hld	6 hld10 hld
2	dc	760 ± 30hlcd530 ± 40hlcd	± 6 hlcd ± 10 hlcd	6 hld10 hld
3	dl	878 ± 30hldl736 ± 40hldl	± 12 hldl	12 hldl
4	d+15	766 ± 30hld+15544 ± 40hld+15	± 12 hld+15	12 hld+15
5	g	590 ± 40hlg500 ± 40hlg	± 12 hlg	12 hlg
6	e	725 ± 30hle508 ± 40hle	± 12 hle	12 hle
7	c	822 ± 30hlc590 ± 40hlc	± 12 hlc	12 h

公司网址:<http://www.5117wing.com/>