

高氯化聚乙烯漆 漆 海乐化工

产品名称	高氯化聚乙烯漆 漆 海乐化工
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

产品详情

海乐油漆-----您身边的工业漆专家

高氯化聚乙烯漆主要是由高氯化聚乙烯树脂、增塑剂合成树脂及其惰性颜料和助剂组成。

该涂料靠溶剂挥发而干燥成膜，因此漆膜干燥快，可在任意气温下施工，漆膜具有良好的机械物理性能。尤其是弹性和耐寒性能优异，具有优异的耐候性、耐臭氧性和耐水、耐酸碱、耐化学药品等性能。高氯化聚乙烯具有优良的耐大气老化和耐化学介质性能，易溶于芳香烃、酯、酮等，与大多数涂料用的无机颜料和有机颜料有良好的相溶性。一般溶解成40%固含量树脂液比较适宜配漆使用。我国工业化生产的高氯化聚乙烯大部分采用水相法，氯化工艺以水为介质，生产成本低，对生态环境无污染，同时具有与氯化橡胶相似的各种优良性能。

各色高氯化聚乙烯防腐面漆

一、产品特点：

本产品是由高氯化聚乙烯、各种颜料、防腐颜料、助剂等经研磨调制而成。该漆常温固化，使用方便，可在-15 ~50 条件下施工。该漆具有优良的耐酸、碱、盐及多种化学药品性能，漆，抗潮气、水汽、有优异的耐候性，漆膜无害，有阻燃性。

二、应用范围：

适用于船舶、化工设备、贮槽、管线、桥梁、矿山设备等钢梁结构及混凝土、木材的防腐保护之用。

三、技术要求：

- 1、颜色 各色
- 2、闪点 28
- 3、干燥时间25 面干 30分钟 实干 18小时
- 4、漆膜厚度 湿膜70 μm 干膜约35 μm
- 5、理论用漆量 约120g/m²
- 6、涂漆间隔时间25 16小时~3天
- 7、建议膜厚 2~3道 干膜约70 - 100 μm
- 8、稀释剂 高氯化聚乙烯专用稀释剂
- 9、前道漆配套 高氯化聚乙烯中层漆或底漆
- 10、涂装方式 根据不同情况选择刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

耐高温漆，又称耐高温油漆，高温漆，耐热漆，分有机硅和无机硅耐高温漆系列。耐高温漆，环氧封闭底漆，顾名思义，高氯化聚乙烯漆，就是能经受高温氧化和其它介质腐蚀的油漆。

有机硅耐高温漆保护功能防腐、防水、防油、耐化学品、耐光、耐高温等。物件暴露在大气之中，受到氧气、水分等的侵蚀，造成金属锈蚀、木材腐朽、水泥风化等破坏现象。在物件表面涂以涂料，形成一层保护膜，能够阻止或延迟这些破坏现象的发生和发展，使各种材料的使用寿命延长。

高氯化聚乙烯漆-漆-

海乐化工由山东海乐化工科技有限公司提供。山东海乐化工科技有限公司（www.chemhaile.com）是山东日照，化工产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海乐化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海乐化工更加美好的未来。