

上PBT德国巴斯夫B4300G2尺寸稳定

产品名称	上PBT德国巴斯夫B4300G2尺寸稳定
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:巴斯夫B4300G2 型号:巴斯夫B4300G2 产地:巴斯夫B4300G2
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

上海供应PBT德国巴斯夫B4300G2尺寸稳定纤维增强10

巴斯夫的工艺特点：

PBT注塑之前一定要在110~120 的温度下干燥3小时左右，成型加工温度为250~270 ，模温控制在50~75 为宜。因该料从熔融状态一经冷却，则会立即凝固结晶，故其冷却时间较短；若喷嘴温度控制不当（偏低），流道（水口）易冷却固化，会出现堵嘴现象。若料筒温度超过275 或熔料在料筒中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶，不宜使用热流道系统，模具排气要良好，宜用“高速、中压、中温”的条件成型加工，防火料或加玻纤的PBT水口料不宜再回收利用，停机时需用PE或PP料及时清洗料管，以免碳化。我公司是长春PBT,PA6,PA66华东-江苏总代理，云天化POM-江苏指定总代理。我们的价格有的优势，货源充足。

CCP长春PBT纯树脂

PBT 1100-211M 中等流动速率，熔指18-22

PBT 1200-211M 超高流动速率，熔指42-55

PBT 1100-211S 中高粘度，熔指11-16

PBT 1100-211L 江苏长春

PBT 1100-211X 高粘度，低流动速率，熔指6-15

CCP长春PBT系列产品及用途介绍：

CCP PBT-3000系列（强化级PBT）用途：汽车各项零件，马达端盖，工业产品零件，建材。

PBT 3015-104,PBT 3015-201 含有玻纤15%，粘度较低，比重低，耐热性佳。

PBT 3020-104,PBT 3020-201 含有玻纤20%，中粘度，成型性，强度皆佳。

PBT 3030-201,PBT 3030-104含有玻纤30%，强度韧性。耐热性佳。

CCP PBT-4000系列（阻燃强化级PBT）用途：连接器，冷却风扇，插座，线圈轴，汽机车零件，开关，电视机零件，整流器。

PBT4115 含有玻纤15%，强度大，难燃等级达1/32 UL94-V0，成型容易。

PBT4120 含有玻纤20%，强韧耐热性佳，可长期使用于高温环境中，UL94-V0。

PBT 4130含有玻纤30%，强韧耐热性佳，可长期使用于高温环境中，UL94-V0。

PBT 4140 含有玻纤40%，高强度，低翘曲，难燃等级达1/32，UL94-V0。

PBT 4815 NCB,PBT 4815 BK含有玻纤15%，强度大，成型容易，难燃等级达1/8，UL94-V0。

PBT 4830 BK,PBT 4830 NCB含有玻纤30%，强度大，耐热性佳，难燃等级达1/8，UL94-V0。

CCP PBT-5000系列（环保难燃强化级PBT-不添加卤素耐燃剂）用途：连接器，冷却风扇，插座，线圈轴，汽机车零件，开关，电视机零件，整流器。

PBT5130 含有玻纤30%，难燃等级达1/32，UL94-V0，非卤素耐燃规格。

PBT5615 含有玻纤15%，难燃等级达1/16，UL94-V0，非卤素，非红磷耐燃。

PBT 5630含有玻纤30%，难燃等级达1/16，UL94-V0，非卤素，非红磷耐燃。

PBT的聚合工艺成熟、成本较低，成型加工容易。未改性PBT性能不佳，实际应用要对PBT进行改性，其中，玻璃纤维增强改性牌号占PBT的70%以上。

PBT 塑胶原料1.供应PBT美国GE防火阻燃级357M、357U,357（UL94 V-0）。2.供应PBT日本东丽1401X34;1101G-30,30%GF增强,标准型号;310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001,1401X06、PBT日本东丽1494X02非增强级，V-0 3.供应PBT台湾新光30%玻纤防火级D202G30,E202G30，D202G30，D201G30；15%玻纤强化防火级D202G15，E202G15，D202G15；4830，4886、4883，3883、3803、5115、5130、5630、6730,D201、F201、1120G6、1403G6；4.供应PBT台湾长春阻燃级（UL94V-0）：4115、4815（玻纤15%），4120、4820（玻纤20%），4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）；阻燃级1100-211M；一般级1100；5.供应PBT日本宝理玻纤增强难燃级70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%)；玻纤增强阻燃级3316，3116，3216，3226，（GF7.5，15%，20%，30%，UL94 V-0）；6.供应PBT日本三菱工程5010GT15,5010GN1-30；7.供应PBT德国巴斯夫玻纤增强阻燃级B4406G4，B4406G6；中粘度食品级B4500（FDA食品认证）；8.供应PBT美国GE玻纤增强阻燃级420SEO（30%），DR48（17%）（UL94 V-0/5 V）；1760E-BK1144;1102-BK1066,4521-BK1066;357U-BK1066,357U-1001,364-GY8913,430-8433,430-BK1066，430-6187;434HR-BK1066，508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-1001,DR51-109.9.0供应PBT美国杜邦SK605 30%增强；

SK643FR 20%玻纤增强阻燃；