

# 裂缝修补胶价格

产品名称	裂缝修补胶价格
公司名称	东莞市迪固建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道牛山钟屋围商业一街9号
联系电话	13926837965

## 产品详情

### 加固结构胶

一种建筑胶粘剂

### 分类

粘贴钢板结构胶，植筋锚固结构胶，碳纤维结构胶，预应力结构胶等

### 用途

粘贴钢板结构胶适用于：钢板和混凝土粘贴、混凝土和混凝土、钢板和钢板粘接；金属、陶瓷、石材、玻璃、木材等，材料的自粘和互粘；各种金属框架(如高速公路电子地秤钢框架)与混凝土的粘贴、固定。

植筋锚固结构胶适用于：锚固钢筋、螺栓；

### 特点

拉伸、剪切强度高，抗冲击、耐老化、耐疲劳性能优良；具有优异的触变性，夏季施工不流淌，冬季低温施工可操作性好，性能卓越。各项技术指标均应满足的要求。

### 加固结构胶

组分为A、B双组分；重量配合比A：B=2：1；外观A：白色糊状物；B：黑色糊状物，混合均匀后灰色糊状物；

密度 (g/cm<sup>3</sup>, 25 ) 1.9 ; 抗压强度 (MPa) 81 ; ( GB/T2569 ) ; 弯曲强度 (MPa) 53 ; ( GB/T2570 ) ; 拉伸强度 (MPa) 38 ; ( GB/T2568 )

## 操作性能

凝胶时间 ( 150克, 25 ) 65分钟

薄膜干燥时间 ( 25 ) 180分钟

粘接性能 ( 25 固化72小时, 25 测试 )

钢-钢正拉粘接强度 (MPa) >35 ( 35 45 ) ( GB/T6329 )

钢 - 钢剪切粘接强度 (MPa) >18 ( 18 26 ) ; ( GB/T7124 )

钢 - 混凝土(C60)正拉粘接强度

混凝土破坏 ; (CECS146:2003)

耐老化性能 ( 25 固化 ) 60次冻融循环 ( -35 35 , 裂缝修补胶价格, 每12小时更换 ) , 正拉粘接强度无显著变化, 剪切粘接强度无显著变化。

2160小时湿热老化 ( 温度50 ; 湿度98% ) 剪切粘接强度不降低 ;

-35 60 稳态温度下, 剪切粘接强度>18MPa。

注 : 1.钢试件材质Q235。

2.试件粘接前均进行粗糙、洁净 ( 除油、除锈、除尘 ) 处理。

3.结构胶性能的改进在不断进行中, 上述数据是建立在以往试验结果均值基础之上的。

## 路面灌缝修补

裂缝是沥青路面主要病害之一, 采用各种技术手段封闭路面裂缝, 防止水渗入路面结构内部, 被国际上广泛认为是减缓路面病害出现、延长路面使用寿命的有效手段。封缝技术作为沥青路面预防性养护技术的重要组成部分, 其对应产品-灌缝胶、贴缝带、抗裂贴等在国外已有较为成熟的质量, 但价格昂贵。国内受资金、观念等因素制约, 裂缝修补技术与修补材料选择随意, 相关产品往往存在高温性能相对较好, 低温性能普遍较差的问题。为了避免公路养护部门的重复裂缝维修作业, 相对节省大量人力物力, 保证收到灌缝胶应有的成效, 同时针对目前国内灌缝胶市场存在的问题, 我院自主研发了RS系列灌缝胶产品。RS系列灌缝胶的技术研发背景分为四个类型: 高温型、普通型、低温型和严寒型, 分别适用于0、-10、-20 和-30 地区使用。

裂缝修补胶价格由东莞市迪固建筑科技有限公司提供。东莞市迪固建筑科技有限公司 ( www.digujianzhu.com ) 在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情, 迪固建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 李琳。

