

批发供应挤出型混炼硅橡胶

产品名称	批发供应挤出型混炼硅橡胶
公司名称	扬中市博德硅氟材料有限公司
价格	22.00/吨
规格参数	型号:挤出型硅橡胶 类型:挤出型 厂家(产地):扬中市博德硅氟材料有限公司
公司地址	扬中市八桥镇永胜华太路58号
联系电话	0511-88229979 13913412610

产品详情

型号	挤出型硅橡胶	类型	挤出型
厂家(产地)	扬中市博德硅氟材料有限公司		

普通挤出胶

该产品具有优良的物理机械性能、电性能和耐高低温性能，但其透明度和白度比通用型稍逊，更适合于生产挤出型产品。该胶可采用“双-2，4”硫化剂硫化，用于生产各类电线、电缆、胶管、胶条等。

普通挤出胶性能表

	bd -7250	bd -7260	bd -7270	bd -7280
外观	乳白色，微黄，无明显机械杂质			
密度g/cm3	1.18 ± 0.05	1.20 ± 0.05	1.22 ± 0.05	1.25 ± 0.05
硬度邵氏a度	50 ± 3	60 ± 3	70 ± 3	80 ± 3
拉伸强度mpa	7.5	7.5	7.0	6.5
扯断伸长率%	450	360	250	150
扯断永久变形%	14	14	14	10

撕裂强度kn/m	18	20	20	18
体积电阻率 · cm	1.0 × 1014			
介电强度kv/mm	18			

物理机械性能指标为一次硫化数据，电性能指标为二次硫化数据试片一次硫化条件：175 × 5min二次硫化剂：活性含量80%的“双-2，5”，加入量0.65%

通用挤出胶

该产品为挤出成型用硅橡胶，在添加"双-2，4"硫化剂后，即可进行基础加工，如工艺条件控制适当，可成型品具有优良的耐热性、耐寒性和电气绝缘性，适用于多种耐热、耐寒电线、各类硅橡胶管，耐热密封胶条等。

通用挤出胶性能表

通用挤出胶性能表

	bd -250		bd -260		bd -270		
	挤线型	挤管型	挤线型	挤管型	挤线型	挤管型	
外观	乳白色，微透明，无明显机械杂质						
密度g/cm3	1.18 ± 0.05		1.20 ± 0.05		1.22 ± 0.05		
硬度邵氏a度	50 ± 2	52 ± 2	60 ± 2	62 ± 2	70 ± 2	71 ± 2	
拉伸强度mpa	8.0	8.0	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0
扯断伸长率%	440	380	360	300	240	200	180
扯断永久变形%	14	12	14	12	14	12	10
撕裂强度kn/m	20		22		20		
体积电阻率 · cm	3.0 × 1014						
介电强度kv/mm	20						

物理机械性能指标为一次硫化数据，电性能指标为二次硫化数据试片一次硫化条件：175 × 5min二次硫化剂：活性含量80%的“双-2，5”，加入量0.65%

公司地处扬子江中风景秀丽的水上花园城市-扬中市，是中国重要的有机硅研发和生产基地。公司将秉承“遵循”以品质求生存，以信誉谋发展“的服务宗旨。本着“顾客至上，质量卓越、诚信服务、持续改善、努力开拓，创新求实！拥有专业生产甲基乙烯基硅橡胶各种用途的合成橡胶及制品的经验和技术，引进工艺及配方不断为客户提供优质的硅（氟）橡胶产品，致力于研发与销售高品质的高新有机硅材料产品系列量上不间断的追求卓越。我们产品涉及广泛的行业领域，产品具有高耐磨、耐高温、耐油、耐压、耐酸碱、导电等特性,根据市场及客户需要,我们能自主设计和调校各种特性、颜色及尺寸的产品。以优良的品质广泛好评。并通过了ul、fda、rohs、sgs等多项认证。一直本着"以人为本,以客为尊,推陈出新,精诚团结."的管理,质优的产品.有竞争力的价格和快捷有效的服务来满足广大客户的现在与未来的要求

