

燕翔通达 木工白乳胶报价 白乳胶

产品名称	燕翔通达 木工白乳胶报价 白乳胶
公司名称	北京燕翔通达技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡镇张谢南
联系电话	13311108730 13311108730

产品详情

白乳胶

白乳胶是目前用途最广、用量较大的粘合剂品种之一。它是以水为分散介质进行乳液聚合而得，是一种水性环保胶。由于具有成膜性好、粘结强度高，白乳胶，固化速度快、耐稀酸稀碱性好、使用方便、价格便宜、不含有机溶剂等特点，被广泛应用于木材、家具、装修、印刷、纺织、皮革、造纸等行业，已成为人们熟悉的一种粘合剂。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多白乳胶的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

白乳胶的注意事项

- 1、白乳胶总体是安全的，但不能吞入或溅入眼睛。若不慎碰入口中或眼睛，马上使用大量的清水冲洗。
- 2、勿将白乳胶倒入河道或下水道，以免造成污染或下水道阻塞，使用后剩余物，静置存放，待干燥成膜后以固体废弃物处置。
- 3、贮运：必须储存于阴凉、干燥、温度在5摄氏度以上的环境，严密罐保质期在12个月以上。储运时应轻装、轻放，防止倒置、挤压和暴晒。

想要了解更多白乳胶的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

具体步骤

1. 将聚乙烯醇粉末在去离子水中溶化完全，过滤。（可选用PVA-1788 2488等）
2. 将聚乙烯醇胶水投入不锈钢反应釜(也可用搪瓷反应釜，只是搪瓷釜的传热效果不及不锈钢反应釜)，再加入乳化剂OP-10，开动搅拌机，使之混合均匀。
3. 将聚酯单体总量的15%(即6.9)与过硫酸钾配方量的40%(即0.036)加入不锈钢反应釜中，继续搅拌，木工白乳胶原理，并开始升温。当温度升到60-65 停止加热。其中要注意，引发剂过硫酸钾应先用纯水兑成8%~10%的水溶液，分多次加完。
4. 在引发剂的作用下，虽停止加热，木工白乳胶供应商，但温度自行升高，当温度在65 以上时，反应釜的回流装置开始出现回流。当温度升到80 以上时回流逐渐减弱。此时从反应釜的滴加斗中，进行聚酯单体的滴加，滴加速度应控制在每小时滴加总量的10%左右(即4.6左右)。在反应过程中，要密切注意反应温度，在反应釜夹套中加入冷却水来控制反应温度，不高于80 。
5. 在加酯单体的同时，也加入引发剂，木工白乳胶报价，每小时加入量为配方量的4.5%左右。

如需了解更多白乳胶的相关信息，欢迎关注燕翔通达网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

燕翔通达(图)-木工白乳胶报价-白乳胶由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。北京燕翔通达技术开发有限公司(www.yhjyst.com)是一家从事“白乳胶、墙固(界面剂)、防水乳液、内外墙通用乳液、真石漆乳液”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“燕化、燕房、昊天塔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使燕翔通达在合成胶粘剂中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！