

高温钼丝炉用氧化铝空心球制品

产品名称	高温钼丝炉用氧化铝空心球制品
公司名称	洛阳科冠耐火材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	耐火温度: 1700 () 耐压强度: 10 (Mpa) 规格:尺寸按照客户要求 (mm)
公司地址	孟津县送庄镇工业园
联系电话	86 0379 64277396/67071133 13838853898

产品详情

耐火温度 1700 () 耐压强度 10 (Mpa)
规格 尺寸按照客户要求 (mm)

氧化铝空心球制品

我公司生产的抗剥落氧化铝空心球制品采用氧化铝空心球为主要原料，高性能微粉为添加剂，有机材料做临时结合剂，在梭式窑内高温烧制而成。制品内含有大量的闭口气孔，具有质轻耐高温、保温性能好，重烧收缩小，抗热震性能优良等特点,对侵蚀性气体和熔渣也有较强的抵抗能力。制品能大大提高窑炉热效率，缩短生产周期，减轻窑体重量，实现节能降耗。制品可直接接触火焰，适用于裂解炉、热风炉、加热炉、隧道窑、推板窑、坩埚炉及各种电炉、电窑的内衬，广泛应用于冶金、耐材、轻工、化工、陶瓷、玻璃、电子等行业。制品的外型尺寸、理化指标、使用寿命均已达到或超过国内外同类产品的水平。

项目	氧化铝空心球砖			氧化铝空心球
	kgk-85	kgk-90	kgk-99	kgk-99
最高使用温度	1680	1700	1800	
al2o3 %	85	90	99	
zro2 %				98(含稳)
sio2 %	15	8	0.2	
fe2o3 %	0.2	0.2	0.2	
体积密度 g/cm3	1.4-1.7	1.4-1.7	1.4-1.7	
常温耐压强度 mpa	12	10	9	
荷重软化开始温度 (0.1mpa,0.6%)	1650	1700	1700	
重烧线变化率 % (1600 × 3h)	± 0.3	± 0.3	± 0.3	
热膨胀系数 × 10-6	~ 7.8	~ 8.0	~ 8.6	

(室温 -1300)				
导热系数 w/(m.k)	0.8	1.3	1.5	