

# 工厂车间地坪漆，地坪漆翻新，地坪漆施工厂家

产品名称	工厂车间地坪漆，地坪漆翻新，地坪漆施工厂家
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	28.00/平米
规格参数	金地彩:0
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

## 产品详情

环氧地坪漆的主要成分为环氧树脂和固化剂。如今的环氧地坪应用范围越来越广泛，作为化工产品，要面对的就是最直观的问题，就是环保和价格问题。也就是环氧地坪多少钱一平米？环氧地坪到底选择何种才安全环保？

环氧地坪漆含有MDA、TDI等致癌物质，大理石、瓷砖还有放射性。室内设计和装修怎么办？室内外墙面、地面及家具的饰面现在都选择新型水泥技术水性材料，这种建材可以自选颜色，自选造型，可涂鸦，可水洗，防油防水防渗功能强大，极易清洁，它黏结力强，不易脱落，克服了传统水泥砂浆经常出现的空鼓、开裂现象，关键是新型水泥技术水性材料生态环保，无毒无甲醛，市场的认可度很高，施工简便，灰尘少，凝结快，体质轻，A1级防火，适合室内外全屋装修。

### 一、工厂车间环氧地坪漆的价格？

1、环氧地坪漆施工价格相对经济的就是薄涂型环氧地坪漆，这种材料经济实用,如果基础地面好的话,做2-3mm厚就可以使用5年以上,大概的价格为28元-40元左右,薄涂型环氧地坪漆产品特性:整体无缝、平整亮丽、可达镜面效果、也可制作成哑光。易清洁、便于维护、坚韧、耐磨、耐腐蚀、附着力强、耐冲击、施工快捷,经济实用型。

### 2、环氧地坪漆技术参数

颜色：各种颜色;

附着力，级： 1；

黏度(25 ° C)： < 600CPS；

耐冲击性Kg cm： 40；

干燥时间(25 ° C)：表干 2h，实干 24h；

耐碱性，10%NaOH，48h良好；

铅笔硬度： 2H；

耐碱性，10%HCL，48h良好；

耐磨性，500g，1000转g： 0.5；

配比：主剂：硬化剂=5：1；

## 二、环氧地坪漆的选择？

1、性能。专家表示,各有所长不可偏废。溶剂型环氧地坪漆即普通型环氧地坪,适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所,如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。

无溶剂环氧地坪涂料作为一种洁净度很高的地面装饰材料,表面平整光洁,可以满足较高洁净度要求,多用于自流平的施工中,广泛使用在医药、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业。

2、优点。溶剂型环氧地坪漆具有以下优点:整体无缝,易清洗,不集聚灰尘、细菌;表面平整光滑,色彩丰富,能美化工作环境;地面无毒,符合卫生要求;具有防滑性,停车场地面须有一定的粗糙度,一般水泥地面难以满足要求。

无溶剂环氧地坪涂料具有如下优点:与基层的粘接强度高,硬化时收缩率极低,不易开裂;整体无缝,易清洗,不集聚灰尘、细菌;高固体份,一次成膜厚;无溶剂,施工毒性小,符合环保;强度高,耐磨损,经久耐用,能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压;抗渗透,耐化学药品的腐蚀性能强,对油类也有较好的容忍力;室温固化成膜,容易维修保养;表面平整光滑,色彩丰富,能美化工作环境、地面无毒,符合卫生要求。

怎么选购北京环氧地坪资料，相信许多客户都会思考这个问题，那么咱们应当怎么选购才在确保质量的根底上最大的确保自个的经济利益呢，不妨看看北京环氧地坪厂家为我们总结的需要思考的几点：

### 1、财务预算

北京环氧地坪依据实践的需求及报价来挑选。

### 2、运用功能需求

耐磨性：车辆重载行走的接受力；

耐重压：地坪在运用中所能接受的最大载荷；

抗冲击：思考冲击力是不是引起地坪面层的剥离；

化学功能：思考酸、碱、溶剂等物质对地上的腐蚀。

### 3、所在楼层的情况

对比湿润的一楼地上及地下室等场合，要思考做防潮层或许运用水性资料。

### 4、原地上根底的情况

通常需求抗压强度20Mpa，达不到需求的主张用环氧资料加固原地上;不平坦的地上选用自流平水泥找平。

## 5、防静电与防火花

有些场合对此需求较严厉。

## 6、北京环氧地坪安全功能

地上有油污或坡道，需挑选防滑地坪。

## 三、环氧地坪施工方法

### 1，环氧地坪施工之素地处理:

基础素地以水泥粉光面或磨石地为准;

素地需养生28天以上，水分需8%以下方可施工环氧地坪，素地如有不平或空鼓需加以除去;

用环氧地坪砂浆补平地面;

素地之油污需澈底清洗干净;

环氧地坪施工前需保持施工素地之干燥和清洁;

### 2，环氧地坪底涂层:

环氧地坪施工前需保持干净如有杂物粘附需清除，依照正确比例将环氧地坪主剂及环氧地坪硬化剂混合,充分搅拌;

需视地面情况适当调整环氧地坪粘度，环氧地坪混合完成材料需4小时以内施工完成;

环氧地坪底涂层养生硬化时间约8小时以上。

### 3，环氧地坪中涂层

环氧地坪中涂层施工前需要保持干净，如有杂物粘附需清除。依照正确比例将环氧地坪主剂及环氧地坪硬化剂混合,充分搅拌;

将混合完成的环氧地坪适量加入石英砂;

使用镘刀将环氧地坪均匀涂布;

混合完成环氧地坪材料需30分钟以内施工完成;

环氧地坪施工交接处做好交接处理;

环氧地坪中涂层养生硬化时间约8小时以上。

### 4，环氧地坪批土层

依照正确比例将环氧地坪主剂及环氧地坪硬化剂混合,充分搅拌;

使用批刀将环氧地坪涂布均匀;

环氧地坪混合完成后需30分钟内施工完成;

环氧地坪批土养生硬化时间约8小时以上;

视实际需要施工数道环氧地坪,要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印为准。

## 5, 环氧地坪面涂层

环氧地坪面涂层施工前需保持干净,如有杂物粘附需清除;

环氧地坪使用前主剂先搅拌均匀;

依照正确比例将环氧地坪主剂及环氧地坪硬化剂混合,充分搅拌;

使用滚筒或镘刀将环氧地坪材料均匀涂布,混合完成材料需30分钟以内施工完成;

环氧地坪施工交接处需做好交接处理;

环氧地坪面涂层施工完成后,24小时后方可上人,7天后方可重压(以25°C为准,低温时开放时间需适度延长)。

## 四、环氧地坪施工注意事项

1、环氧地坪施工现场的环境温度应高于5℃,相对湿度小于85%时方能施工。

2、环氧地坪施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录,以备查考。

3、环氧地坪涂料施工后,应立即清洗有关设备和工具。

以上就是工厂车间环氧地坪漆的价格?地下车库环氧地坪漆的选择?的全部内容。

金地北京彩装饰工程有限公司拥有一批经验丰富的专业技术人员和多支装备精良的施工队伍,我们引进并吸收了国内外先进技术。它是一家集开发、设计、生产、销售、施工、安装于一体的综合性实业公司,该公司以多年研究成果和施工经验为基础,采用新思维、新技术、新材料,在低碳、生态、绿色、低投入的前提下更好地为客户提供配套服务,不断开拓市场,树立良好的市场形象。

北京金地彩装饰工程有限公司立足京津冀周边地区。在工业快速发展中,我司对生产环境提出了越来越高的要求,为了适应这种情况我司将根据客户不同的场地,设计不同的施工方案和用料,产品质量绝对达到国家标准,值得信赖。

主营产品如下:

工业地坪系列、彩色路面地坪系列、环氧树脂耐磨地坪系列、环氧树脂防静电地坪系列、环氧树脂自流平地坪系列、防腐地坪系列、混凝土硬化地坪系列、停车场地坪系列、室内外彩色地坪系列、无尘净化车间洁净系列等地面材料技术与开发。

体育场地系列、塑胶跑道、篮球场、网球场、硅PU球场、丙烯酸球场、人造草足球场、羽毛球场、PVC商用地板、PVC运动地板、运动场地于体育设施等。

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“满足顾客需求”为原则，为广大顾客提供最优质的服务。“及时了解客户需求，为客户提供最满意的产品”是我们最终的目标。我们将不懈地努力，以“专业、敬业、创新”为企业精神，创造有利环境，生产符合客户需求的产品，为新老顾客提供优质的服务。

公司联系电话：13011898129

公司官网：[www.jindicai.com](http://www.jindicai.com)