

PP B350F韩国SK

产品名称	PP B350F韩国SK
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:韩国SK 型号:B350F 特性:抗冲击
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

YUPLENE B350F is a propylene impact copolymer designed for injection molding applications. YUPLENE B350F has excellent toughness and good dimensional stability, which make YUPLENE B350F suitable for household articles, electric appliances, battery cases and various containers. YUPLENE B350F complies with FDA regulation 21 CFR177.1520.

注塑模工艺条件：

PP 为非极性的结晶塑料，吸水率很低，约为0.03% ~ 0.04%，注塑时一般不需进行干燥(必要时，可在80 ~ 100 °C 下干燥1 ~ 2h 即可)。

熔化温度

220~275 °C，注意不要超过275 °C。

模具温度

40~80 °C，建议使用50 °C。结晶程度主要由模具温度决定。

注射压力

可大到1800bar。

模具温度：模具温度50-90 °C，对于尺寸要求较高的用高模温。型芯温度比型腔温度低5 °C 以上。

供应PP国外品牌：巴塞尔（生产地：韩国大林，泰国，德国，荷兰利安德，沙特，南沙）韩国韩华道达尔，韩国乐天化学，韩国SK，韩国LG（广州LG），韩国晓星，韩国油化，日本普瑞曼，泰国石化，泰国SCG化工，美国埃克森美孚（新加坡），新加坡聚烯烃，马来大腾石化，沙特SABIC，日本住友化学，北欧化工

常用PP牌号及生产厂家

PP K1011,生产商:台湾台化（TAIRIPPO），特性：额定火焰、均聚物，高流动性，食品级

PP K1023,生产商:台湾台化（TAIRIPPO），特性：均聚物，高流动性，食品级

PP K8025,生产商:台湾台化（TAIRIPPO），特性：共聚物，食品级

PP 7533,生产商:台湾李长荣（GLOBALENE），特性：热稳定性佳，耐低温冲击性好，

PP PC366-3,生产商:台湾李长荣（GLOBALENE），特性：高拉力强度，高刚性，延伸性佳，

PP ST868M,生产商:台湾李长荣（GLOBALENE），特性：超高透明性，耐低温冲击性好，

PP BI452,生产商:韩国韩华道达尔（TODAL），特性：中粘度

PP BJ350,生产商:韩国韩华道达尔（TODAL），特性：高冲击强度，

PP FB51,生产商:韩国韩华道达尔（TODAL），特性：阻燃，高流动性，高强度，加工性能好。

PP RP348N,生产商:利安德巴塞尔（MOPLIN）/韩国大林巴塞尔（PAELIM POLY），特性：尺寸稳定性，良好的刚度，美观，

PP EP332K,生产商:韩国大林巴塞尔（PAELIM POLY），特性：高刚性，高韧性，低温下抗冲性好，低翘曲。

PP HP500N,生产商:利安德巴塞尔（MOPLIN）特性：食品级，流动性好，刚性好，均聚物

PP H1500,生产商:乐天化学（SEETEC），特性：高刚度，高光泽度，均聚

PP B391G,生产商:韩国SK(YUPLINE)特性：高抗冲击强度，高流动性，

PP HJ801R,生产商:韩国晓星（TOPILENE）特性：高冲击强度

供应沙特Exxonmobil PP 1304E1、7033E3、5032E3、1102K、1304E3、7032E3

供应印度信诚PP H030SG、H100EY、H110MA、H200MA、

供应日本住友化学PP

AX161T、AZ564、W531、W531A、Y141、AW564、AV161、AZ161T、ZR3、P204、Y101

供应日本三井化学PP BC2ZB、BC3HA、BC3MA、BC6ZC、EC9、MA3、

供应惠州中海壳牌PP 1714E1、EP05、EP300L、EP300M、EP503M、EP548R、HE07、HP500N、HP510M、HP550J、HP840N、HR20、RP346R、RP360D、EP300H、HP425J

供应上海赛科PP K1013、K4912、K7926、K8003、S1003、S2040