

## 小规格抛光保健磁石，抛光黑磁，抛光磁铁

产品名称	小规格抛光保健磁石，抛光黑磁，抛光磁铁
公司名称	东阳市华仁磁材配件厂
价格	.00/个
规格参数	材料牌号:Y10 密度:4.9 (g/cm <sup>3</sup> ) 工作温度:200 ( )
公司地址	中国 浙江 东阳市 塘厦镇 浙江省东阳市横店镇文南村华仁五金配件厂
联系电话	86 0769 82779656 13713368205

## 产品详情

材料牌号	Y10	密度	4.9 (g/cm <sup>3</sup> )
工作温度	200 ( )	剩磁	490 (T)
矫顽力	125 (KA/m)	内禀矫顽力	286 (KA/m)
最大磁能积	6.5~9.5 (KJ/m <sup>3</sup> )	居里温度	320~40 ( )

现货供应小规格抛光黑磁石，同性抛光铁氧体，钡料铁氧体，锶料铁氧体，

规格：3mm\*1mm,2mm\*1mm,3mm\*1.2mm,5mm\*2mm,3mm\*1.5mm  
12mm\*5mm,15mm\*5mm,12mm\*4mm现货供应。

同性铁氧体，磁性稳定，性价比优惠。

欢迎来电咨询

东阳市横店华仁磁材配件厂

各种规格：现货规格:3\*0.9, 3\*1.4, 3\*1.9, 4\*0.9, 4\*1.4, 4\*1.9, 4\*2.9, 5\*0.7, 5\*0.8, 5\*0.9, 5\*1.4, 5\*1.9, 5\*2.4, 5\*2.9, 5.6\*0.8, 6\*0.8, 6\*0.9, 6\*1.1, 6\*1.2, 6\*1.4, 6\*1.8, 6\*1.9, 6\*2.9, 6\*3, 6.5\*1, 6.5\*1.4, 6.5

\*1.5, 8\*0.8, 8\*1, 8\*1.2, 8\*1.3, 8\*1.4, 8\*1.5, 8\*1.8, 8\*1.9, 8\*2, 8\*2.4, 8\*2.8, 8\*2.9, 8\*3, 9\*0.9, 9\*1, 9\*1.2, 9\*1.5, 9\*1.8, 9\*2, 9\*2.9, 9.5\*1, 9.5\*1.5, 9.5\*1.8, 10\*1, 10\*1.4, 10\*2, 10\*2.4, 10\*3, 10\*4, 10\*5, 11\*1.5, 11\*2, 11\*2.5, 11\*3, 12\*1, 12\*1.5, 12\*2, 12\*2.5, 12\*4, 12\*5, 12.5\*1, 12.5\*1.5, 12.5\*2, 12.5\*3, 13\*1.4, 13\*1.8, 13\*2, 13\*3, 14\*1, 14\*1.5, 14\*2, 14\*2.9, 15\*1, 15\*1.5, 15\*2, 15\*2.9, 15\*3, 16\*1.4, 16\*1.5, 17\*1.8, 17\*2, 17.5\*4, 18\*1.3, 18\*1.5, 18\*1.8, 18\*2, 18\*2.5, 18\*2.8, 18\*3, 18\*3.8, 18\*4, 18\*5, 19\*1.9, 19\*2, 20\*1.4, 20\*1.9, 20\*2, 20\*2.4, 20\*2.5, 20\*2.9, 20\*3, 22\*1.9, 22\*2, 22\*2.9, 22\*3, 23\*2, 24\*2, 30\*2, 30\*2.9, 30\*3, 30\*5, 等等电话咨询。

铁氧体材料牌号：y10t, y10t、y25、y30、y30bh、y35

钕铁硼材料牌号：n35、n38、n40、n42、n45、35m、38m、40m、42m、45m、33h、35h、38h、40h、42h、30sh、33sh、35sh、38sh、28uh、30uh、33uh

面包磁铁，面包铁氧体，麻将磁铁，麻将铁氧体，文具磁铁，文具铁氧体，耳机磁铁，喇叭磁铁，喇叭铁氧体，耳机铁氧体，保健磁铁，保健铁氧体，箱包磁铁，箱包铁氧体，包装磁铁，包装铁氧体，同性异性铁氧体，教学磁铁，教学铁氧体，钕铁硼，永磁磁铁、永磁铁氧体，浴帘掉坠磁体，浴帘铁氧体，同性磁铁，同性铁氧体，软磁磁铁，强力磁铁，同性异性永磁、电机马达铁氧体，电机马达磁铁，铁氧体磁环，铁氧体厂家生产直销，软磁铁氧体，钕铁硼材料有不同材质、型号、规格四大类300多个品种，形状有环型、方型、圆柱型、异型等。产品广泛用于家用电器，电声器材、微电机、磁选机、仪器仪表、医疗磁疗器械等领域。具体还可用于各类马达、磁探开关、扬声器、电子钟表、耳机，还可用于磁性过滤器、分离器、振动泵、磁力输送带等。在日用文具、玩具、磁锁、防盗警钟、各类吸附器。价格市场最低，品质保证。欢迎来图来样打样，定做生产。

东莞分公司电话：0769-82779656

手机：13713368205

联系人：左卫华（先生）

公司网站：www.fukubuy.com

qq:12782319

铁氧体性能表:					
永磁铁氧体是以sro或bao及fe2o3为原料,通过陶瓷工艺方法制造而成,我司永磁铁氧体主要有y10t（等方性）、（异方性）y20、y25、y30、y30bh、y35等6个牌号产品，产品规格有圆形、圆柱形、环形,方形、梯形,瓦形.					
type	乘余磁能密度 br residual flux density	矫顽力 hcb coercive force	内禀矫顽力 hcj intrinsic coercive force	最大磁能积 (bh)max max. energy product	
	奥特 千高斯	千安 / 千奥斯特	千安 / 千奥斯特	千焦 /	兆高奥

	斯拉 mt	kgs	米 ka/m	ka/m	米 ka/m	koe	立方米 3 kj/m 3	mgoe
y10t	200 ~ 235	2.0 ~ 2.35	125 ~ 160	1.57 ~ 2.01	210 ~ 280	2.64 ~ 3.52	6.5 ~ 9.5	0.8 ~ 1.2
y20	320 ~ 380	3.2 ~ 3.8	135 ~ 190	1.70 ~ 2.38	140 ~ 195	1.76 ~ 2.45	18.0 ~ 22.0	2.3 ~ 2.8
y22h	310 ~ 360	3.1 ~ 3.6	220 ~ 250	2.77 ~ 3.14	280 ~ 320	3.52 ~ 4.02	20.0 ~ 24.0	2.5 ~ 3.0
y23	320 ~ 370	3.2 ~ 3.7	170 ~ 190	2.14 ~ 2.38	190 ~ 230	2.39 ~ 2.89	20.0 ~ 25.5	2.5 ~ 3.2
y25	360 ~ 400	3.6 ~ 4.0	135 ~ 170	1.70 ~ 2.14	140 ~ 200	1.76 ~ 2.51	22.5 ~ 28.0	2.8 ~ 3.5
y26h	360 ~ 390	3.6 ~ 3.9	220 ~ 250	2.77 ~ 3.14	225 ~ 225	2.83 ~ 3.21	23.0 ~ 28.0	2.9 ~ 3.5
y27h	370 ~ 400	3.7 ~ 4.0	205 ~ 250	2.58 ~ 3.14	210 ~ 225	2.64 ~ 3.21	25.0 ~ 28.0	3.1 ~ 3.7
y30	370 ~ 40	3.7 ~ 4.0	175 ~ 210	2.20 ~ 2.64	180 ~ 220	2.26 ~ 2.77	26.0 ~ 30.0	3.3 ~ 3.8
y30bh	380 ~ 390	3.8 ~ 3.90	223 ~ 235	2.80 ~ 2.95	231 ~ 245	2.90 ~ 3.08	27.0 ~ 30.0	3.4 ~ 3.7
y30-1	380 ~ 400	3.8 ~ 4.0	230 ~ 275	2.89 ~ 3.46	235 ~ 290	2.95 ~ 3.65	27.0 ~ 32.0	3.4 ~ 4.0
y20-2	395 ~ 415	3.95 ~ 4.15	275 ~ 300	3.46 ~ 3.77	310 ~ 335	3.90 ~ 4.21	28.5 ~ 32.5	3.5 ~ 4.0
y32	400 ~ 420	4.0 ~ 4.2	160 ~ 190	2.01 ~ 2.38	165 ~ 195	2.07 ~ 2.45	30.0 ~ 33.5	3.8 ~ 4.2
y33	410 ~ 430	4.1 ~ 4.3	220 ~ 250	2.77 ~ 3.14	225 ~ 255	2.83 ~ 3.21	31.5 ~ 35.0	4.0 ~ 4.4
y35	400 ~ 410	4.00 ~ 4.10	175 ~ 195	2.20 ~ 2.45	180 ~ 200	2.26 ~ 2.51	30.0 ~ 32.0	3.8 ~ 4.0

电话：86 0579 86577568 东莞办事处电话：0769-82779656 移动电话：13713368205 联系人：左卫华 传真：86 0579 8657756