

良好韧性PES德国巴斯夫E2020P

产品名称	良好韧性PES德国巴斯夫E2020P
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:E2020P 性能:良好化学抗性, 良好韧性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

德国巴斯夫E2020P 物理性能

条件

测试标准

数据

单位

吸水率 23 ° C, 24hr ISO 62 1.00 %

机械性能

拉伸强度 23 ° C ISO 527-2 85 MPa

断裂伸长率 23 ° C ISO 527-2 7 %

拉伸模量 23 ° C ISO 527-2 2650 MPa

热性能

热变形温度 1.80MPa 未退火 ISO 75-2/Af 205 ° C

注射成型条件

建议值

干燥温度 90-160 °C

干燥时间 4.0-8.0 hr

建议水份含量 ≤ 0.20 %

料筒后部温度 290-360 °C

料筒中部温度 300-370 °C

料筒前部温度 310-380 °C

喷嘴温度 320-390 °C

模具温度 100-190 °C