

水性环氧地坪漆 环氧地坪漆 佳诺化工有限公司

产品名称	水性环氧地坪漆 环氧地坪漆 佳诺化工有限公司
公司名称	安徽省佳诺化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京滁宁大道
联系电话	13965106352

产品详情

环氧地坪漆材料：

环氧地坪漆是一种特别美观长久的地坪漆。它采用整体聚合物面层，主要成分为环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念。环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，环氧地坪漆施工，颜色亮丽多样，清洁容易。广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、实验室、办公室、超级市场、化工厂、停车场等表面涂装。

冬季环氧地坪施工有几个弊端问题？

冬季环氧地坪施工对于温度有一定的要求，过低的气温会影响到环氧地坪的实际施工效果，对于2012这个冬天，天气不是太冷，环氧地坪漆，但一旦温度低于5℃，将会影响到环氧地坪的实际效果。冬季环氧地坪施工有几个弊端问题？

1、减慢油漆反应。

双组分的地坪漆（我司的为双组分）施工，需要现场将甲、乙组分按5:1或1:1的比率混合，搅拌均匀，让双组分充分反应，这样才能保证地坪的效果。但如果温度低于5℃，反应将会降低或减缓，这会严重影响地坪漆的固化性能。而固化性能的降低，将导致涂膜表面干得很慢，会增加涂膜被灰尘，杂物，或者昆虫（苍蝇、蚊子）污染的可能。

2、黏度成倍增长。

无溶剂的自流地坪漆无需刮涂，靠流平性保证地坪的平整度。但低温下，地坪漆的黏度会成倍增加，流平性能将降低。而不靠流平性的油漆，刮涂时会因为流动、流平性能变差，而出现镬刀痕的缺陷。

3、降低涂膜质量。

由于固化反应减慢，或者完成不能固化，涂膜的强度、硬度、耐磨性都将会降低，水性环氧地坪漆，而且会更容易出现地坪脱离等问题，严重的影响环氧地坪的使用寿命。

冬季环氧地坪施工一定要做好准备，一旦温度过低，施工时候要做好准备，避免低温天气给地坪施工工程造成危害。

环氧地坪彩色艺术造型地坪施工方案

- 1、基层处理:应整理及振实整平，并达到规定之压实密度.
- 2、浇置混凝土于施工区域，并以工具拖平，需考虑泄水坡度，避免积水.
- 3、混凝土初凝前，以镬刀将混凝土镬平，以撒布法将彩色印花料撒布于混凝土面层，用量为总量的1/2，用镬刀进行镬刀收光工作，接着再撒布第二次，以同样施工步骤，材料用量一般为4-4.5kg/m².
- 4、按0.1kg/m²左右用量均匀撒布脱模剂于混凝土面层.
- 5、将规定之模具造型于混凝土面层上排放整齐并放样，再进行压印工作.
- 6、等到第二天混凝土强度提高可上人时，用高压水枪把艺术地坪上的脱模剂冲洗干净，凹槽处难清理的地方可用钢丝刷洗.
- 7、混凝土水分完全挥发干燥后(大约隔5-7天)，把地坪清扫干净，环氧地坪漆厂家，然后用渗透强化剂罩面于艺术地坪表面，施工方法为用滚筒直接滚涂于地坪，用量为0.1-0.15kg/m².滚涂完结束，正常养护1-2天即可上人使用。

水性环氧地坪漆-环氧地坪漆-佳诺化工有限公司由安徽省佳诺化工有限公司提供。水性环氧地坪漆-环氧地坪漆-佳诺化工有限公司是安徽省佳诺化工有限公司（www.ahjianuo.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王女士。