

大量现货PC/韩国乐天/PC-1000L 中粘 抗紫外线 易脱模 汽车车灯

产品名称	大量现货PC/韩国乐天/PC-1000L 中粘 抗紫外线 易脱模 汽车车灯
公司名称	苏州畅格塑胶有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	品牌:PC 型号:1000L 产地:韩国
公司地址	江苏省苏州市太仓市浮桥镇新港中路2号8-4-5 (华东国际塑化城)
联系电话	0512-53128894 13915771987

产品详情

品牌: 韩国乐天

型号: PC

Lotte PC-1000L 物性表

产品说明

中等粘度增强紫外线稳定性，易于脱模，可在AMECA上使用

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Technical Datasheet (English)

UL 黄卡 2

E85371-100879700 E85371-103783147

搜索 UL 黄卡

Lotte Chemical Corporation

供货地区

北美洲 ; 欧洲 ; 亚太地区

特性

抗紫外线性能良好 ; 脱模性能良好 ; 中等粘性

用途

镜头 ; 汽车领域的应用

RoHS 合规性

RoHS 合规

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

1.20

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C / 1.2 kg)

15

g/10 min

ASTM D1238

收缩率 - 流动

0.5到0.7

%

ASTM D955

机械性能

抗张强度 3 (屈服)

61.8

MPa

ASTM D638

伸长率 3 (断裂)

> 100

弯曲模量 4

2350

ASTM D790

弯曲强度 4 (屈服)

90.2

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.18 mm)

740

J/m

ASTM D256

热性能

载荷下热变形温度

0.45 MPa, 未退火

141

ASTM D648

1.8 MPa, 未退火

130

维卡软化温度

150

ASTM D1525 5

光学性能

折射率

1.585

ASTM D542

透射率

89.0

ASTM D1003

雾度

< 0.8

注射

干燥温度

120
干燥时间

4.0

hour
建议的最大水分含量

0.020
建议的最大回制料比例

20
料斗温度

60到80
料筒后部温度

290到310
料筒中部温度

280到300
料筒前部温度

270到290
射嘴温度
加工（熔体）温度
模具温度

60到90
备注

1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

2UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL 塑蚁网 持续努力在 塑蚁网 中将黄卡链接至单个塑料材料，然
黄卡搜索。

350 mm/min

410 mm/min

5标准 B (120 ° C/h), 载荷2 (50N)