

多彩漆真石漆 榆次真石漆 亮彩涂料

产品名称	多彩漆真石漆 榆次真石漆 亮彩涂料
公司名称	太原市亮彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米
联系电话	15803462876 15803462876

产品详情

真石漆工程质量控制应达到设计要求，符合现行国家施工验收规范外，还须采取下列防治措施：

(1) 阴阳角裂缝防治措施

真石漆喷涂过程中，有时会在阴阳角处出现裂缝，因阴阳角是两个交接面，如果喷上真石漆，在干燥过程中会有两个不同方向的张力同时作用于阴阳角处的涂膜，易裂缝。

现场采取的措施：发现裂缝的阴阳角，用喷枪再一次薄薄的班喷，隔半小时再喷一遍，直至盖住裂缝，对于新喷涂的阴阳角，则在真石漆喷涂时特别注意不能一次喷厚，采取薄喷多层法，即表面干燥后重喷，喷枪距离要远些，运动速度要快，且不能垂直于阴阳角喷，只能采取散射，即喷涂两个面，让雾花的边缘扫入阴阳角。

(2) 平面出现裂缝防治措施

主要原因可能是因为天气温差大，突然变冷，岩片真石漆，致使内外层干燥速度不同，表里不干而使真石漆形成裂缝。

现场采取的措施：用小嘴喷枪，薄喷多层，尽量控制每层的干燥速度，真石漆公司，真石漆喷涂距离以略远为好。

通过天然彩砂和白色石英砂不同配比和不同的级配，充分展现天然石材的色泽和质感；采用不同的施工

工艺，使用复色或三色喷枪，达到仿zhen大理石和花岗岩的效果。真石漆的耐用性较久，主要是采用PS型特种丙xi酸系数脂乳液，乳业的用量要控制在20%-30%，基本上可以保证长期的粘结强度和涂层的密实性。

真石漆必须选用耐水性好，粘结强度高，玻璃化温度高的特种乳液，只有其发挥它的作用，才能从根本上解决真石漆涂层的吸水泛白问题。合理的固含量设计及采用不同类型的增稠剂，榆次真石漆，才能改善涂料的施工性能、表观性能及污染性。

据研究，用于真石漆制备的乳液的粘结强度不应低于3MPa，多彩漆真石漆，最di成膜温度不应低于20摄氏度，较高的最di成膜温度可能会造成在气温较低时不易成膜的缺点，可以通过适当多加成膜助剂的方法来解决。成膜助剂在涂层干燥后可完全发挥，一般不会影响涂层的性能。目前，水乳性涂料生产中使用较多的醇酯，在真石漆中使用也有较好的效果，用量一般为每一百份乳液中添加5份即可，冬天可适当再多加些。

有些真石漆在喷涂时掉砂较多，严重时可达三分之一左右，造成浪费，除了施工方法的原因外，原料和配方也可能造成上述现象。目前用于真石漆的砂子有人工砂和天然砂两种。据观察，用天然砂制备的真石漆，掉砂量要比用人工砂时少。这可能与砂子的强度、表面状态有关。再制备真石漆时，砂子的级配也很重要。因此在制备真石漆时，尽可能采用天然砂，并且使砂子有一定的级配。

多彩漆真石漆-榆次真石漆-亮彩涂料由太原市亮彩涂料有限公司提供。太原市亮彩涂料有限公司（www.sxlctl.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，亮彩涂料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘总。同时本公司（www.sxnzf.cn）还是从事山西环保腻子粉，山西净味环保腻子粉，太原内外墙腻子的厂家，欢迎来电咨询。