

海南耐火浇注料 铝质耐火浇注料 宏瑞耐材

产品名称	海南耐火浇注料 铝质耐火浇注料 宏瑞耐材
公司名称	巩义市宏瑞耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市北山口镇东门村
联系电话	15517571175

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市宏瑞耐火材料有限公司

耐火浇注料

浇注料

耐火材料分为定型耐火材料和不定型耐火材料。不定型耐火材料通常指浇注料，是由多种骨料或集料和一种或多种粘和剂组成的混合粉状颗粒，使用时必须和一种或多种液体配合搅拌均匀，具有较强的流动性和可塑性。

浇注料是一种由耐火物质制成的粒状和粉状材料，并加入一定量结合剂和水分共同组成。它具有较高的流动性，适宜用浇注方法施工，并无需加热即可硬化的不定型耐火材料。由耐火骨料、粉料、结合剂、浇注料、水或其他液体材料组成。一般在使用现场以浇注、震动或捣固的方法浇筑成型，也可以制成预制件使用。

夏天防雨，冬天防冻，耐火浇注料夏天温度高，浇注料凝固速度快，施工注意减缓凝固，冬天气温低，尽量用温水施工。

1
冬天施工指环境气温在 +5 ~ -5 时施工。气温低于 -5 时只有采取了可靠的防寒措施后才能施工。

2 冬天施工时必须采用冬季施工技术措施。要做好对工作环境的封闭、挡风、加热和保暖工作，保持砌筑后衬里的温度在 +5 以上。

3 冬天施工浇注料时，干料应先存放在取暖间内，并用热水拌料，拌和料温度保持在10 以上。不宜另加化学促凝剂或防冻剂。

4 冬天在炉内施工时，耐火浇注料价格，应先将隔热层砌好，以提高耐火层的防冻能力。施工后，砌体应用塑料布覆盖，再用干草盖严。对新砌的窑，其保温时间不得少于10天。严禁已砌好的砌体暴露在寒冷的大气之中。

5 雨天施工时应转入室内作业。所有材料、运输工具、工作场地和砌体都要防雨。未竣工建筑物要盖顶，塞洞和堵漏。已完工的炉子上部空口要封闭。已完工的地面预制件要垫高加盖，严禁浸泡在水中。

6 当环境气温 30 时，可视为暑天施工。暑天施工时，水温、料温均应控制在30 以下。烈日曝晒下的物料使用前应先冷却降温。

7 暑天施工浇注料时应尽量安排在早晨或傍晚进行。浇注后应及时用帘覆盖，应勤洒水降温。

耐火浇注料倒入模框内的浇注料应立即用振动棒分层震实，铝质耐火浇注料，每层高度应不大于300mm，振动间距以250mm左右为宜。振动时应尽量避免触及锚固件，不得损伤隔热层，不得在同一位置上久振或重振，看到浇注料表面返浆后应将振动棒缓慢抽出，避免浇注料层产生离析现象和出现空洞。

刚玉自流浇注料大面积施工过程中，要分块施工，每块浇注区的面积以1.5m²左右为宜，膨胀缝要按照设计要求留设，耐火浇注料厂家，不得遗漏，海南耐火浇注料，膨胀缝应留设在锚固件间隔的中间位置，膨胀缝可以使用6~8mm厚的木板，木板的断面距模板的距离应为40~60mm，膨胀用木板应进行有效固定，防止在浇注料施工过程中易位。关于锚固件的焊接：在工作面上划出网格线（按照图纸的要求），在网格线接点的位置上焊接锚固件，锚固件根部的焊接要满焊。

海南耐火浇注料-铝质耐火浇注料-宏瑞耐材(推荐商家)由巩义市宏瑞耐火材料有限公司提供。巩义市宏瑞耐火材料有限公司（www.naicai588.com）位于巩义市北山口镇东门村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏瑞耐材在炉料、熔剂中享有良好的声誉。宏瑞耐材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏瑞耐材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hangjianc.com）还是从事陶瓷蓄热体，蜂窝体，刚玉蜂窝体的厂家，欢迎来电咨询。