

630不锈钢棒 5 6 7 8 9 10 12mm精密sus630不锈钢研磨棒

产品名称	630不锈钢棒 5 6 7 8 9 10 12mm精密sus630不锈钢研磨棒
公司名称	东莞古钢金属材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	厂家:东莞古钢金属 关键词:630不锈钢棒 材质:630
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区江河街十一巷12号
联系电话	0769-81889411 13580965166

产品详情

630不锈钢棒 5 6 7 8 9 10 12mm精密sus630不锈钢研磨棒

SUS630是马氏体沉淀硬化不锈钢。具有高强度，高硬度，较好的焊接性能和耐腐蚀性能。已经被大量的推广

运用在阀门，轴类及化纤行业及具有一定耐蚀要求的高强度零部件等。

SUS630不锈钢 (日本牌号)

特性

添加铜的沉淀硬化型钢种。用于制造轴类、汽轮机部件。由铜、铌/钨构成的沉淀硬化马氏体不锈钢，含碳量低，抗腐蚀性和可焊性均比一般的马氏体型不锈钢好，与18-8型不锈钢类似，热处理工艺简单，切削性好，

但是较难满足深冷加工。金相组织：组织特征为沉淀硬化型。

用于制造耐蚀性高、强度高的零部件，如轴承类、汽轮机零件。

化学成份

碳 C： 0.07

硅 Si： 1.00

锰 Mn : 1.00

硫 S : 0.030

磷 P : 0.035

铬 Cr : 15.50 ~ 17.50

镍 Ni : 3.00 ~ 5.00

铜 Cu : 3.00 ~ 5.00

铌 Nb : 0.15 ~ 0.45

交货状态

一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

SUS630合金是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢，和这个等级具有高强度、硬度和抗腐蚀等特性。经过热处理后，产品的机械性能更加完善，可以达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。这个等级不能用于高于300 (570F) 或非常低的温度下，它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力，它的抗腐蚀能力与304和430一样。

力学性能

抗拉强度 b (MPa) : 480 时效, 1310; 550 时效, 1060; 580 时效, 1000; 620 时效, 930

条件屈服强度 0.2 (MPa) : 480 时效, 1180; 550 时效, 1000; 580 时效, 865; 620 时效, 725

伸长率 5 (%) : 480 时效, 10; 550 时效, 12; 580 时效, 13; 620 时效, 16

断面收缩率 (%) : 480 时效, 40; 550 时效, 45; 580 时效, 45; 620 时效, 50

硬度 : 固溶, 363HB和 38HRC; 480 时效, 375HB和 40HRC;
550 时效, 331HB和 35HRC; 580 时效, 302HB和 31HRC; 620 时效, 277HB和 28HRC

热处理规范 :

固溶1020 ~ 1060 快冷;

480 时效,经固溶处理后,470 ~ 490 空冷;

550 时效,经固溶处理后,540 ~ 560 空冷;

580 时效,经固溶处理后,570 ~ 590 空冷;

620 时效,经固溶处理后,610 ~ 630 空冷。 金相组织 : 组织特征为沉淀硬化型。

交货状态：

应用领域

海上平台、直升机甲板、其他平台 食品工业 纸浆及造纸业 航天（涡轮机叶片） 机械部件 核废物桶

销售地区深圳|广东|东莞|广州|珠海|浙江|江苏|江门|辽宁|营口|大连|佛山|上海|宁波|无锡|沈阳|河北|北京|温州|江西|山东|青岛|重庆|山西|广西|福建|厦门|长春|南昌|安徽|合肥|南京|杭州|台州|四川|