

德谦PPB：解决涂料在未处理的PP/或PP/EPDM底材的附着

产品名称	德谦PPB：解决涂料在未处理的PP/或PP/EPDM底材的附着
公司名称	广州市诚品高分子材料有限公司
价格	68.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦PPB附着增进剂 规格:原装进口
公司地址	广州市天河区
联系电话	13828406293

产品详情

德谦PPB附着增进剂

德谦PPB附着增进剂能解决涂料在未经处理的PP或PP/EPDM塑料底材上附着不良的问题。

产品性质

- 1、组成：氯化PP
- 2、外观：微黄色液体
- 3、比重：约0.895
- 4、不挥发份：14-16%
- 5、溶剂：jia苯

应用范围

聚丙烯塑料底漆。

特性与用途

- 1、PP/或PP/EPDM塑料表面虽可以火焰或电弧处理,增进上层涂料的附着性,但因设备昂贵。
- 2、操作不便在实用上受到相当的限制,而使用德谦PPB附着增进剂充当底漆或添加于树脂中,除可解决涂料在未处理的PP/或PP/EPDM底材的附着,同时可增进涂料的耐水性、耐汽油性及耐热性。

添加量与使用方法

当底漆

- 1、将德谦PPB以溶剂(甲苯或二甲苯)稀释5-10倍。
- 2、素材擦拭干净,去除表面残留油渍或脱模剂等。
- 3、喷涂上述德谦PPB溶液,干膜5-10m,静置5-10分钟。
- 4、涂装双组份聚氨酯面漆或丙烯酸喷漆,静置5-10分钟。
- 5、以80℃强制干燥30-60分钟。
- 6、添加在树脂中对树脂全量添加10-15%的德谦PPB,搅拌均匀。
- 7、素材擦拭干净.涂装后,静置20-30分钟。
- 8、以80℃强制干燥30-60分钟。
- 9、添加前须先确认与树脂相容性。

储存条件

- 1、产品储存应置于阴凉通风处、容器保持紧密,远离热及火源。
- 2、储存环境为0-40℃。
- 3、低于5℃时外观可能混浊或分离,请水浴加热至澄清状态再搅拌均匀,方可使用。

使用安全

德谦PPB在经过长时间储存后,可能因为溶剂挥发以致于粘底上升甚至胶化,若发生此种现象,请补充溶剂并以水浴方式加热使其恢复原状,并在短时间内使用完毕。

本产品含有溶剂,须小心操作,避免接触皮肤与眼睛.其他资料请参考物质安全资料表。