

宝钢NM360耐磨板 聊城财源特钢耐磨板

产品名称	宝钢NM360耐磨板 聊城财源特钢耐磨板
公司名称	山东财源特钢销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市黑龙江路东首钢材市场C区15库
联系电话	17563504334

产品详情

我们做一个宝钢NM360耐磨板的时候都要进行相关的热处理，预热之后在进行锻造和加工，加工的工艺和用途也是比较好的。那么在宝钢NM360耐磨板进行热处理的时候温度确实是一个技术活，温度要适当的进行把控，那么温度怎么进行控制比较好呢？

宝钢NM360耐磨板加热温度810-830度，保温时间依据装炉方式定。回火温度：320度，时间要充分，回火后油冷，减少回火脆性。处理是注意工件变形，建议是有防变形工装。

宝钢NM360耐磨板易过热，注意加热温度和保温时间。建议加热820度，适当保温。回火温度：320度时间要充分。硬度：45-48HRC.使用性能较好。盐浴NaCl:BaCl=3:7左右即可加热温度820，时间30秒/mm(m指零件有效厚度)，油冷。回火温度280，空气炉时间2小时，硝盐炉时间30分钟(只供参考，具体温度及时间看技术要求而定)

综上所述：宝钢NM360耐磨板温度要合理进行控制，掌握住合适温度，灵活对情况做成相关处理!

宝钢NM360耐磨板在国际上的牌号和表示方法有所不同，但是基础的概念是差不多的，下面我们来看一下宝钢NM360耐磨板牌号：

高强度宝钢NM360耐磨板产品技术条件中，其产品牌号命名不规范.参考国外企业标准情况并结合我国实际，针对我国高强度宝钢NM360耐磨板牌号多为引进牌号，目前使用比较混乱的问题，应该采用我国牌号的命名方法，加以统一，推广使用通用标准中的牌号，促进我国高强度宝钢NM360耐磨板的规范发展，实现高强度宝钢NM360耐磨板标准通用化、系列化.根据宝钢NM360耐磨板的产品特点和用户在选材方

面的惯例，宝钢NM360耐磨板牌号采用汉语拼音和布氏硬度(HB)数值的组合方式。

宝钢NM360耐磨板是耐磨板中的一种，为了使其性能能够进一步的提高，从对其材料、工艺、设备都进行了对比分析，从而得出了宝钢NM360耐磨板硬度和载荷的主要影响因素，同时还实现了材料在球团干燥窑中的应用。

以熔铸法为主要制作工艺，并以电解铜、纯锡、纯镍、黄铜、铅、稀土为主要制作原料，并对制作成型的宝钢NM360耐磨板的机械性能及摩擦性能进行了研究。

结果证明，合金中的减摩相及细化的组织对于改善宝钢NM360耐磨板的耐磨性有非常显著的作用。所以为了改善宝钢NM360耐磨板的性能，只需要加入适量的锡、镍、稀土等，都能是耐磨板的基体得到强化，使其性能有所提高。

这也是宝钢NM360耐磨板具有高强度、高硬度、易切削性、良好的耐磨性和抗腐蚀性等特性的原因，也是材料被广泛应用与各个行业的关键所在。

由于宝钢NM360耐磨板的性能十分优异，因此不妨将其运用在球团干燥窑中，对改善设备的性能有积极的作用。干燥窑作为造球的关键设备，窑内的衬板要不停的运转翻炒着大量的铁矿粉，加上煤气高温的侵蚀，设备运行条件是十分恶劣的。

这种情况下，设备材料的选用就很重要，原来的衬板经过没多久的使用之后就出现了严重磨蚀而报废，给企业带来较大的经济损失。后来，宝钢NM360耐磨板，将球团干燥窑中的衬板用宝钢NM360耐磨板制作，效果显然就不同了。

经实践证明，宝钢NM360耐磨板制作而成的衬板在长时间使用之后仍然保持良好状态，大大节约了成本，也为企业减少了损失。除此之外，宝钢NM360耐磨板在电气工业、交通运输、轻工业、建筑材料等领域同样功效显著。

宝钢NM360耐磨板-聊城财源特钢耐磨板(图)由山东财源特钢销售有限公司提供。山东财源特钢销售有限公司(www.caiyuantg.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。财源特钢——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市黑龙江路东首钢材市场C区15库，联系人：朱洪伦。同时本公司(www.cytggs.cn)还是从事浙江耐候板，浙江耐候钢板，江苏红锈钢板的厂家，欢迎来电咨询。