



颜色：黑色

使用方法：

配料比例：lo-p1008sg：lo-70专用固化剂=100：10，过分粘稠可适量加水稀释，加水量不能超过20%。

施工方法：喷涂。

固化条件：喷涂过的胶条在100℃烘箱中强制干燥30分钟即可固化。在线喷涂不需要自然干燥过程。温度高时可适当缩短固化时间。自然干燥固化需7天以上。

注意事项：

两个组分混合好后要立即充分搅拌均匀，搅拌的质量决定涂层外观效果。喷涂时雾化要良好。随配随用，配好的漆应在4小时内用完。开盖的漆和固化剂要立即密封盖紧。

调匀后的漆液用300目滤网过滤后再喷涂。

施涂前基材要经过清洁处理，去除油脂、污渍，干后喷涂表面改性剂，表面改性剂干后再喷涂涂料,这样附着性会更好。

喷涂粘度控制在17s~21s/25℃（nk-2杯）左右。切勿过量稀释。

安全环保建议：

- 本产品不添加重金属颜料、苯类、甲醛等有害溶剂。
- 在使用时，最好能戴上防护目镜，喷涂时要通风，切勿呼吸喷涂时产生的雾气。
- 不慎溅入眼睛，取下隐形眼镜，用清水冲洗后到医院就诊。
- 当漆液打翻外泄时，用沙土覆盖后扫掉。
- 切勿把漆液倒入下水道及水源。
- 弃置漆液废物时应符合当地环保标准。

包装规格：

20kg内涂黄铁桶或塑料桶，净重20kg.特殊规格需预订。

储存及运输：

根据国家有关危险品法规分类准则，本产品不属于危险品，可在常规下储存运输。

必须避免强热或冰冻。

在5 ~35 条件下，保存期为十二个月。