## 耐水解性TPU德国拜耳6088AU抗微生物原料

产品名称	耐水解性TPU德国拜耳6088AU抗微生物原料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国拜耳:6088AU 性能:抗微生物紫外线耐水解性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

6088AU 物性表

基本信息

添加剂

紫外线稳定剂

特性

抗微生物

快的成型周期

良好的流动性

耐水解性

脱模性能良好

RoHS 合规性

RoHS 合规

形式 粒子 加工方法 注射成型 物理性能 额定值 单位制 测试方法 密度 (23°C) 1.13 g/cm ISO 1183 硬度 肖氏硬度 (邵氏 A, 23°C) 88 ISO 868 机械性能 抗磨损性 (23°C) 31.0 mm ISO 4649-A 冲击性能 Impact Resilience (23 ° C) 43 % ISO 4662 薄膜 拉伸应力 ISO 527-3/200 断裂, 23°C 26.0 MPa ISO 527-3/200 100% 应变, 23°C 8.20 MPa ISO 527-3/200 300% 应变, 23°C 14.1 MPa ISO 527-3/200 伸长率 (断裂, 23°C) 550 % ISO 527-3/200 弹性体 撕裂强度 1(23°C) 46 kN/m ISO 34-1

压缩永久变形 ISO 815

23 ° C, 72 hr 23 % ISO 815

70 ° C, 24 hr 55 % ISO 815

注射

加工 (熔体)温度 200到 220 °C

模具温度 20.0 到 40.0 °C