

# 电缆护套管道TPU9380A德国拜耳9380A

产品名称	电缆护套管道TPU9380A德国拜耳9380A
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国拜耳:9380A 性能:低温下的柔性耐水解性 用途:电缆护套管道
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

9380A 物性表

基本信息

黄卡编号 E465093-101727509

特性 低温下的柔性 抗微生物 耐水解性

用途 电缆护套 管道

机构评级

VDE 0282-10 RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

挤出

注射成型

物理性能

额定值

## 单位制

## 测试方法

密度 1110 kg/m ISO 1183 1

## 硬度

支撑硬度 ISO 868 2

邵氏 A, 3 sec 80 ISO 868

邵氏 D, 15 sec 31 ISO 868

## 机械性能

拉伸应力 3 DIN 53504

断裂, 23 ° C 39.9 MPa DIN 53504

10% 应变, 23 ° C 1.40 MPa DIN 53504

50% 应变, 23 ° C 3.90 MPa DIN 53504

100% 应变, 23 ° C 5.20 MPa DIN 53504

300% 应变, 23 ° C 9.40 MPa DIN 53504

拉伸应变 4(断裂, 23 ° C) 590 % DIN 53504

Tensile Storage Modulus ISO 6721-1,-4

-20 ° C 73.0 MPa ISO 6721-1,-4

20 ° C 37.0 MPa ISO 6721-1,-4

60 ° C 30.0 MPa ISO 6721-1,-4

抗磨损性 (23 ° C) 20.0 mm ISO 4649-A

## 冲击性能

Impact Resilience (23 ° C) 50 % ISO 4662

## 弹性体

撕裂强度 5(23 ° C) 50 kN/m ISO 34-1

压缩永久变形 ISO 815

23 ° C, 72 hr 25 % ISO 815

70 ° C, 24 hr 42 % ISO 815