

聚氨酯防水涂料供应商 聚氨酯防水涂料 晟诺防水公司

产品名称	聚氨酯防水涂料供应商 聚氨酯防水涂料 晟诺防水公司
公司名称	潍坊市晟诺防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊寿光市台头工业园
联系电话	15263616855 15263616855

产品详情

聚氨酯防水涂料

聚氨酯防水涂料是经加成聚合反应而成的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，优质聚氨酯防水涂料，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料，是以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧的无缝整体防膜。

应注意的质量问题

- 1.空鼓：防水层空鼓一般发生在找平层与涂膜防水层之间和接缝处，聚氨酯防水涂料销售，原因是基层含水过大，使涂膜空鼓，形成气泡。施工中应控制含水率，并认真操作。
- 2.渗漏：防水层渗漏水，多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位，原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏，部件接槎封口处搭接长度不够所造成。在涂膜防水层施工前，应认真检查并加以修补

施工细则

防水卷材和防水涂料应符合《铁路混凝土桥梁桥面防水层技术条件》的要求。

基层处理

1、为保证防水层的铺设质量和节省防水涂料，桥面基层、内外过墙和端边墙内侧

涂刷防水涂料处应平整、无凹凸不平、蜂窝麻面、浮渣、浮灰、油污等。

2、平整度用1m长的靠尺检查，空隙只允许平缓变化，且不大于10mm。

3、平整度不符合要求者，可用凿除的方法进行处理，或用水泥砂浆进行找平。用水泥砂浆找平时，应添加适量水溶性胶粘剂(如107胶等)增强水泥砂浆与填补面的连接，且该面应清洁、湿润。

4、蜂窝应用水泥砂浆填补平整;麻面应用水泥净浆填补平整。对蜂窝、麻面的填补，均应在水泥砂浆、水泥净浆中添加适量水溶性胶粘剂增强与填补面的连接。

5、对蜂窝、麻面作填补前，聚氨酯防水涂料供应商，应清除蜂窝、麻面中的松散层、浮渣、浮灰、油污等，并使用填补面湿润。

6、涂刷防水涂料时基层应干燥。基层干燥鉴别的方法，一般可凭经验、肉眼观察。也可用1m见方的塑料布覆盖其上，利用阳光照射1-3小时后(也可用吹风机加热的方法)，观其是否出现水汽，若无水汽出现可视为干燥。

防水涂料的涂刷

1、备好防水卷材、防水涂料、圆形防水涂料拌合桶、量具、刮板等。

2、防水涂料必须按产品使用说明进行配比，聚氨酯防水涂料，(A组份:20kg;B组份:10kg)，按A:B=2:1的比例进行配比，每次搅拌量以30kg为宜，

3、防水涂料应搅拌均匀，搅拌时间约3-5分钟，并搅拌至甲、乙两组份的混合液体发出黑亮。

4、当气温低于5℃时，为保证施工质量，在搅拌防水涂料的同时，可加入防水涂料重量的3-8%的稀释剂;也可用间接蒸汽对防水涂料的甲、乙两组份分别预热，但预热时甲、乙两组份均不得受水，严禁明火加热。

5、将搅拌均匀的防水涂料从挡渣墙一侧的一端开始，倒出防水涂料，按涂刷宽度约90cm用刮板往另一端涂刷。

6、防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不宜超过20分钟。

7、防水涂料应涂刷均匀，涂刷厚度为1.5mm，前后两次的涂层应接好茬。

聚氨酯防水涂料供应商-聚氨酯防水涂料-晟诺防水公司(查看)由潍坊市晟诺防水材料有限公司提供。潍坊市晟诺防水材料有限公司(www.wfshengnuo.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领晟诺防水和您携手步入辉煌，共创美好未来!同时本公司(www.wfsnfs.com)还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材，山东丙纶防水卷材型号，丙纶防水卷材厂家的厂家，欢迎来电咨询。