

# SEBS美国科腾 SEBS G1652

产品名称	SEBS美国科腾 SEBS G1652
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国科腾 型号:G1652 产地:美国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

## 产品详情

苏州新塑语现货销售 SEBS美国科腾 SEBS G1652

常用名称：SEBS

商标名及牌号：Kraton G1652 H

化学品中文名称：SEBS热塑性弹性体

化学品英文名称：SEBS

供应商：美国科腾

产品包装：18KG/BAG

产地：美国

SEBS美国科腾Kraton G1652 H产品简介：

SEBS是饱和型SBS，或称氢化SBS，是由特种线型SBS加氢使双键饱和而制得，SBS在催化剂存在下适度定向加氢，则使聚丁二烯链段氢化成聚乙烯(E)和聚丁烯(B)链段，故称为SEBS。同样，SIS氢化后使其中的聚异戊二烯转变为聚乙烷(E)和聚丙烯链段，则得饱和型SIS(SEPS)。

氢化SBS一般比较坚硬，刚性较强，模量较高，拉伸强度比加氢前有显著提高，扯断伸长率下降。SEBS由于分子链中双键没有或甚少，故对光氧、臭氧的耐老化性能明显变好。

SEBS用于生产耐老化性好的接触型胶粘剂、压敏胶粘剂、热熔胶、建筑密封胶等。

SEBS具有优异的耐老化性能，既具有可塑性，又具有高弹性，无需硫化即可加工使用，边角料可重使用，广泛用于生产高档弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等。

SEBS美国科腾Ktaton G152应用领域：

1. SEBS具有较好的紫外线稳定性、抗氧化性和热稳定性，所以在屋顶和修路用沥青中也可以使用。
2. SEBS与石蜡之间有很好的相溶性，因此可用作纸制品较柔韧表面涂层。
3. SEBS在加热时没有明显的剪切流动时温度不敏感，因此它可以作为IPN的模板。（IPN的基本原理：两种不相溶的聚合物，可达到缠结链段的相互贯穿，如第就可以通过共价键交联将两种不相溶聚合物"锁定"在一起。）
4. SEBS油共混物的有机溶液可替代天然胶乳制造外科手套等制品，由于SEBS不含不饱和双键且纯度较高，在此且有以下两种优点：(1)抗氧化、抗臭氧性较好；(2)天然橡胶中含有蛋白质，会使某些病人产生危险的过敏反应，而这个共混物就不会。

苏州新塑语现货销售 SEBS美国科腾 SEBS G1652 加工方法：

SEBS共混物可以采用注射、挤出及吹塑等热塑性加工方法制造各种物件。SEBS与SBS在产品结构方面有所不同，在加工温度也略有不同。在加工温度方面，SBS加工温度一般在150~200 之间，而SEBS一般在190~260 之间；SBS加工时，要求剪切速率较低，而SEBS加工时要求剪切速率较高；注塑成型时，SBS一般采用适中的剪切速率，挤出成型一般采用低压缩比的螺杆，而SEBS加工时，宜采用高注塑率和高压缩比的螺杆。

我公司还供应以下美国科腾 SEBS 产品：

SEBS美国科腾A1535江苏SEBS美国科腾A1536江苏SEBS美国科腾E1830江苏SEBS美国科腾FG1901江苏SEBS美国科腾G1637江苏SEBS美国科腾G1641江苏SEBS美国科腾G1643江苏SEBS美国科腾G1645江苏SEBS美国科腾G1645MO江苏SEBS美国科腾G1650江苏SEBS美国科腾G-1651江苏SEBS美国科腾G1652江苏SEBS美国科腾G1654江苏SEBS美国科腾G1657M江苏SEBS美国科腾G1660H江苏SEBS美国科腾G1701江苏SEBS美国科腾G1726江苏SEBS美国科腾G-1780江苏 SEBS美国科腾G7723X江苏SEBS美国科腾G7820 GU江苏