

# 无铬皮膜剂 铝处理剂

产品名称	无铬皮膜剂 铝处理剂
公司名称	苏州昂邦化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	产品规格:AB-082 执行标准:AB-082 主要用途:铝处理剂
公司地址	中国 江苏 太仓市 沙溪镇南园路周泾路口
联系电话	86 512 53228758 13806243241

## 产品详情

产品规格	AB-082	执行标准	AB-082
主要用途	铝处理剂	CAS	无

ab-082无铬皮膜剂一、适用特性ab-082是一种无铬的环保型前处理剂，是针对目前对环境保护要求越来越严格的前处理环境下，研发的新一代环保型处理液，由于不含磷和铬，符合欧盟rohs环保指令和reach标准，特别适合于钢铁、锌和铝表面处理，能增强涂装的结合力和耐腐蚀性能，并和各种型号的涂料匹配。

二、产品特点1、ab-082是一种无铬环保前处理剂，完全不含铬，磷酸盐，无cod/bod。2、使用经济、操作简单2.1 室温(不需要加热)，喷淋或浸泡处理2.2 单位处理面积大，对钢材材质无特殊要求2.3 不需要做表调3、膜厚30-80纳米,在处理的工件上会产生一系列色度变化范围，从无色、金黄色到蓝色。4、在同一工序，能同时处理钢铁、锌材、热镀锌板、电镀锌板和铝材等金属材料。三、工艺流程：脱脂 水洗 水洗 转化处理 水洗 纯水洗 烘干四、工艺参数：ph值 3.5-4.5浓度 3%- 4%时间 2-3 分钟温度 室温喷淋压力 0.5 - 1.5bar五、槽液配制：1、槽中加离子水至规定容积2/3处；2、每1000l工作液加入30-40l成膜剂,边搅拌边加入，搅拌至均匀；再加水稀至容积.3、测定溶液的ph值.六、槽液控制：1、采用对氟离子稳定的ph计。也可以采用精密ph试纸。2、将ph值降低0.1：每1000l槽液，添加2-3升ab-082。3、经常测试ph值，少量添加ab-082，避免大幅调整ph值和化学品数量。