

EVA UE630 台湾台聚 发泡等级 淋膜级 射出成型 热融

产品名称	EVA UE630 台湾台聚 发泡等级 淋膜级 射出成型 热融
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	EVA:EVA 型号:UE630 产地:台湾台聚
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

EVA UE630/台湾台聚 物性数据

原料描述部分

规格级别：外观颜色：用途概述：压缩成型（发泡）被覆挤压吹出成型备注说明：

原料技术数据

EVA/UE630/台湾聚合

UE630 VA=16%，MI=1.5

具有很多优异的特性：柔软有弹性，透明，无毒，抗外界应力龟裂性很强，抗冲击强度高，低温柔软性很好，可代替软质PVC，橡胶和其他弹性材料。

可以添加发泡剂，交联剂及无机填充物，以压缩成型法制造发泡鞋底。

可以做医疗与医药材料的特殊包装，以及食品的裹包与包装之用。

原料描述部分规格级别发泡级 外观颜色 该料用途压缩成型（发泡）被覆挤压吹出成型。备注说明 原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能密度 ASTM D-15050.937 g/cm³熔体流动速率 ASTM D-12381.5 g/10min机械性能硬度 ASTM D-224036 Shore D低温易脆性 ASTM D-746 < -76 /F50冲击强度 ASTM D-1709430 G/F50延展性铸膜成型 ASTM D-638700 %射出 ASTM D-638150 %薄膜MD ASTM D-638310 %薄膜TD ASTM D-638670 %降伏点抗张强度铸膜成型 ASTM D-638170 KG/cm²射出 ASTM D-638122 KG/cm²薄膜MD ASTM D-638213 KG/cm²薄膜TD ASTM

D-638184 KG/cm²热性能熔点 ASTM D-211789 维卡软化点 ASTM

D-152567 其它性能VA含量 16 %