

灌注胶 灌注胶 金属类 环氧树脂胶

产品名称	灌注胶 灌注胶 金属类 环氧树脂胶
公司名称	安徽顺辉集团
价格	35.00/千克
规格参数	型号:灌注胶 粘合材料类型:金属类 树脂胶的分类:环氧树脂胶
公司地址	中国 安徽 合肥市瑶海区 临泉东路
联系电话	86 0551 4328412 13516430386

产品详情

型号	灌注胶	粘合材料类型	金属类
树脂胶的分类	环氧树脂胶	热熔胶类型	其他热熔胶
剪切强度	65 (MPa)	有效物质	53 (%)
活性使用期	24 (min)	工作温度	25 ()
保质期	6 (个月)		

主要用于桥梁及楼房加固改造；

shz建筑结构用粘钢胶，为环氧类双组分产品，具有粘结力强，常温固化。在钢板，混凝土的自粘和互粘中有优良的耐老化、抗冲击性能。剪切强度高，适用与多种建筑加固，抗震以及机器设备支座粘结安装，桥梁支承衬垫基床固定。一、产品特点

1、粘结强度高，特别是钢—钢、钢—混凝土的粘结；2、良好的韧性及抗冲击能力；3、耐酸碱及耐老化；4、易施工，常温固化；

二、应用范围

适用于钢板和钢板、钢板和混凝土粘贴、混凝土与混凝土粘接；该胶也可用于锚固钢筋、螺栓，以及金属、陶瓷、石材、水泥制品、木材等材料的自粘和互粘。

三、主要性能

物理性能	外观	a组分	粘稠膏状
		b组分	粘稠膏状
	密度 (g/cm ³)	a组分	1.67
		b组分	1.65
力学性能	胶体抗拉强度mpa	25 下3天	18.0

	胶体抗压强度mpa	25 下3天	50.0
	钢的抗剪切强度mpa	25 下3天	18.0
	钢混凝土抗剪切强度mpa	25 下3天	c30混凝土破坏
耐久性能	人工老化抗剪切强度mpa	2000h	下降11%

四、施工流程

1、基材表面处理：对粘接面进行打磨去除表面浮浆及松散层，露出新面并用压缩空气吹除粉尘，然后用丙酮除去污物。2、卸荷：根据情况对构件进行适当卸荷；3、配胶：按照a, b组分重量比3/1的比例称量，倒入干净容器中，用搅拌器或手工搅拌直至色泽完全均匀一致。胶配好后，适期为45分钟；4、粘贴：胶配制好后，用专用的刮刀将胶涂在已处理好的混凝土和钢板的粘合面，涂抹厚度一般在1[^]-3mm，然后将钢板粘贴在预定的位置，用铁锤敲击钢板直至密实；5、固定、加压：粘贴好的钢板立即用螺栓或专用夹具支撑固定。常温下3天即可受力；6、防腐处理：卸荷，根据要求对外部钢板进行防腐处理。

五、包装、储存、运输

本品采用塑料桶包装a组分15kg，b组分5kg；常温下25 0c储存，储存期6个月；

六、注意事项

本品不属于危险品，能按一般化学建材运输；施工时手套、口罩、护眼罩等防护