

离型膜 透明离型膜 昆山彩益纸塑制品有限公司

产品名称	离型膜 透明离型膜 昆山彩益纸塑制品有限公司
公司名称	昆山彩益纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇支浦路58号凯普园区
联系电话	17351199981

产品详情

离型膜相关资料介绍

离型膜是热转印常用到的一种材料，透明抗静电离型膜，底材是PET，经过涂布硅油而成所以也叫硅油膜。常规厚度从25um至150um。有冷热撕和光哑面之分，经过防静电和防划伤处理，透明离型膜，产品具有很好的吸附性和贴合性离型膜现已被广泛应包装、印刷、丝印、移印、铭板、薄膜开关、柔性线路、绝缘制品、线路板、激光防伪、贴合、电子、密封材料用膜、反光材料、防水材料、卫生用纸、胶粘制品、模切冲型加工等行业领域。

离型膜按表面处理可分为：

单面含硅离型膜、双面含硅离型膜、无硅离型膜、氟素离型膜、单面电晕离型膜、双面电晕离型膜、无电晕离型膜、单面磨砂离型膜、双面磨砂离型膜、单面抛光离型膜、双面抛光离型膜、单面哑光离型膜、双面哑光离型膜等，离型膜按颜色可分为：透明离型膜、半透明离型膜、乳白色离型膜、蓝色离型膜、黄色离型膜、红色离型膜、绿色离型膜等。离型膜按结构可分为：带胶离型膜、无胶离型膜、复合型离型膜（即离型膜的基材是有二种或二种以上的材质复合而成的）等。按离型膜的作用分为：隔离离型膜、填充离型膜、保护离型膜、离型膜光扩散膜、印刷薄膜、磨砂膜、绘图膜。

彩益离型膜：Pet离型膜在模切使用过程中常见的问题分析

我们都知道pet离型膜一般应用于不干胶带、双面胶带行业及精密材料模切等行业。PET离型膜在模切行业应用中，经常会遇到以下几个问题：

一、胶带与离型膜贴合后，剥离的时候有部分胶带反剥离，离型膜，并发出啪、啪的声响。

剥离时发生声响，一是离型力过大，其次就是涂布不均造成的结果。

二、反剥离，该剥离的材料没有剥离。

反剥离主要是离型力搭配得不理想造成的，原因有两方面。

- 1、离型膜的出厂检验不严格，检验设备不全，生产工艺不够稳定，透明双硅离型膜，使得相同型号的产品离型力相差过多。致使模切厂出于使用习惯用了他们以为的离型力的离型膜。
- 2、离型层的耐候性不够，随着时间发生了巨大的变化。

三、冲切好放置一段时间后胶带与离型膜无法剥离。

与胶带贴好后无法剥离，一般是涂布不均的原因，有些离型膜漏涂比较严重的就会使得某一位没有离型效果，致使胶带无法剥离，圆刀的模切应该很忌讳这个问题。

四、离型膜表面很油，感觉离型层很容易脱落。

离型面油腻主要是隔离剂的体系造成的，并非油腻的东西一定不好，事实上有些油腻的离型膜表面涂布比较均匀，残余粘着率更好。但有些纯粹就是密着性不好，硅油容易脱落。这些都可以通过检测来判定。

五、离型膜在放卷收卷过程中产生静电，吸附灰尘。

静电问题，一般除了物理方面的处理方法之外，化学方面的处理才是永久的，一般光电级的模切厂都有无尘车间，也都有除静电的设备，问题不会很大。要求比较严格的，可以选择抗静电离型膜。

离型膜-透明离型膜-昆山彩益纸塑制品有限公司(推荐商家)由昆山彩益纸塑制品有限公司提供。昆山彩益纸塑制品有限公司(www.kscaiye.cn)是一家从事“离型纸,离型膜”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“彩益”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使昆山彩益纸塑制品有限公司在纸及纸品加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.kslslxm.com)还是从事蓝色PET离型膜,蓝色离型膜,离型膜的厂家,欢迎来电咨询。