

65热镀锌圆钢 山东从利金属

产品名称	65热镀锌圆钢 山东从利金属
公司名称	山东从利金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区钢管城
联系电话	18864898885

产品详情

近几年65热镀锌圆钢经济市场发展还是比较快的，同时压在65热镀锌圆钢企业身上的重担却同样不容忽视，据统计，今年上半年中国86家钢铁企业的负债总额为3.0189万亿，行业负债率达69.47%。86家重点钢厂平均每家负债348.8亿元。与之对应的是，这些钢铁业上半年利润总共只有22亿元，有35家钢厂在亏损经营，亏损面已达40%。这意味着钢贸行业的整合短期内也不会结束。

目前外界对于中国经济的信心增长，也让众多分析机构看好下半年的钢铁市场。秋季基建投资需求将支撑钢价继续反弹，在低库存以及房地产、铁路基建等需求的影响下，65热镀锌圆钢价格在8月底至9月中旬时间区间内，仍可能由于投资预期转好而维持高位运行。尤其是下半年铁路基建的政策出台，在加强城市基础设施建设方面，前期会议确定了市政地下管网、污水处理、地铁轻轨等几大重要投资方向，对后期的65热镀锌圆钢有好的预期导向。

(1) 低碳钢

又称软钢，含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易于接受各种加工如锻造，焊接和切削，常用于制造链条，铆钉，螺栓，轴等。

(2) 中碳钢

碳量0.25%~0.60%的碳素钢。沸腾钢等多种产品。除碳外还可含有少量锰（0.70%~1.20%）。按产品质量分为普通碳素结构钢和优质碳素结构钢。热加工及切削性能良好，焊接性能较差。强度、硬度比低碳钢高，而塑性和韧性低于低碳钢。可不经热处理，直接使用热轧材、冷拉材，亦可经热处理后使用。淬火、回火后的中碳钢具有良好的综合力学性能。能够达到的高硬度约为HRC55(HB538)，b为600~110

0MPa。所以在中等强度水平的各种用途中，中碳钢得到最广泛的应用，除作为建筑材料外，还大量用于制造各种机械零件。

(3) 高碳钢

常称工具钢，含碳量从0.60%至1.70%，可以淬硬和回火。锤，撬棍等由含碳量0.75%的钢制造；切削工具如钻头，丝攻，铰刀等由含碳量0.90%至1.00%的钢制造。

65热镀锌圆钢是一种合金含量较少、具有良好性能、应用最广泛的高碳铬轴承钢。经过淬火加回火后具有高而均匀的硬度、良好的耐磨性、高的接触疲劳性能。65热镀锌圆钢冷加工塑性中等，切削性能一般，焊接性能差，对形成白点敏感性能大，有回火脆性。

执行标准:

中国GB/T18254-2002

日本JIS G4805:1991

美国ASTM A295:1998

统一数字代号:B00150

化学成分

S: 0.020

P: 0.027

Cr:1.30-1.65

热处理

钢棒退火，钢丝退火或830-840度油淬。

工艺参数

1.普通退火：790-810度加热，炉冷至650度后，空冷——HB170-2 GCr15轴承钢

2.等温退火：790-810度加热，710-720度等温，空冷——HB207-229

3.正火：900-920度加热，空冷——HB270-390

4.高温回火：650-700度加热，65热镀锌圆钢，空冷——HB229-285

5.淬火：860度加热，油淬——HRC62-66

6.低温回火：150-170度回火，空冷——HRC61-66

7.碳氮共渗：820-830度共渗1.5-3小时，油淬，-60度至-70度深冷处理+150度至+160回火，空冷——HRC 67

65热镀锌圆钢-山东从利金属(推荐商家)由山东从利金属材料有限公司提供。山东从利金属材料有限公司 (<https://sdclgt.1688.com>) 位于山东省聊城市经济技术开发区钢管城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东从利金属在钢管中享有良好的声誉。山东从利金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东从利金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。