

昆山彩益纸塑制品 透明抗静电离型膜 离型膜

产品名称	昆山彩益纸塑制品 透明抗静电离型膜 离型膜
公司名称	昆山彩益纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇支浦路58号凯普园区
联系电话	17351199981

产品详情

彩益离型膜：如何进行氟素离型膜离型力测试？

氟素离型膜是一种常见的离型膜，以PET为基材涂以氟素料而制成，有很好的透光率与洁净度适合硅胶胶带产品的离型及光学用途。离型力的测量至关重要，昆山恒隆纸塑推荐测试这款离型膜的离型力方法如下：

一，透明PET离型膜，仪器及测试材料：拉力机、胶带

二，操作步骤：

- 1.取25.4 mm宽、200mm长的胶带贴于膜的测试面（离型面），并用2kg标准碾压手辊往复碾压3次。（注意：要一边贴合一边碾压，透明离型膜，避免贴胶带时与离型膜之间产生气泡。）
- 2.贴好胶带后静置30分钟，实验室的温湿度分别控制在 25 ± 3 及 50 ± 10 %。
- 3.用双面胶贴于样片的非测试面并固定在标准钢板上，待测试。
- 4.将材料安装上夹具，用拉力机以180度角，离型膜，速度300mm/MIN拉伸测试胶带，拉力机电脑显示的数据即为试片的离型力（g/in），取5个数值的平均值为测试结果。

离型膜的分类用途介绍

1、PET转移膜：该离型膜主要用做真空镀铝的载体，就是将PET膜置于真空镀铝机镀铝后，涂胶与纸复合，然后将PET膜剥离，透明抗静电离型膜，铝分子层通过胶粘作用便转移到纸板表面上，形成

所谓的镀铝卡纸，这就是该离型膜的用途。

2、PET高光亮膜：主要用于高档真空镀铝产品，该薄膜镀铝后呈镜面，具有很好的包装装饰效果；它也可用于镭射激光防伪基膜等。

离型膜按表面处理可分为：

单面含硅离型膜、双面含硅离型膜、无硅离型膜、氟素离型膜、单面电晕离型膜、双面电晕离型膜、无电晕离型膜、单面磨砂离型膜、双面磨砂离型膜、单面抛光离型膜、双面抛光离型膜、单面哑光离型膜、双面哑光离型膜等，离型膜按颜色可分为：透明离型膜、半透明离型膜、乳白色离型膜、蓝色离型膜、黄色离型膜、红色离型膜、绿色离型膜等。离型膜按结构可分为：带胶离型膜、无胶离型膜、复合型离型膜（即离型膜的基材是有二种或二种以上的材质复合而成的）等。按离型膜的作用分为：隔离离型膜、填充离型膜、保护离型膜、离型膜光扩散膜、印刷薄膜、磨砂膜、绘图膜。

昆山彩益纸塑制品(图)-透明抗静电离型膜-

离型膜由昆山彩益纸塑制品有限公司提供。昆山彩益纸塑制品有限公司（www.kscaiye.com）是江苏苏州，纸及纸品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昆山彩益纸塑制品有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昆山彩益纸塑制品有限公司更加美好的未来。同时本公司（www.kshslxz.com）还是从事黄色离型纸，双硅黄色离型纸，黄色国一离型纸的厂家，欢迎来电咨询。