

弹性合金现货直批 3J01弹性合金丝材种类齐全

产品名称	弹性合金现货直批 3J01弹性合金丝材种类齐全
公司名称	锢铄(上海)金属材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金星村452号1幢3353室
联系电话	13818382568

产品详情

3J01弹性合金丝厂家直销 3J1弹性合金优惠报价3J01成形性能3J01合金的热应变温度为350 ~ 1140 ，可进行锻、轧等热加工，其加工性能良好。固溶处理后，合金塑性良好，可冷应变加工制成薄带和细丝，或用冲压、挤压等方法制成形状复杂的弹性元件。厚度0.20 ~ 1.00mm的3J1合金软态带材的杯突值不小于8.5 mm。冷拉丝材弯曲、缠绕性能良好。3J01焊接性能合金在固溶状态下比在时效状态下有更好的焊接性能，可进行点焊、缝焊、氩弧焊、电子束焊，以及铜、银基硬钎焊。在时效处理后，点焊、缝焊性能较差。在合金表面镀镍后可进行低温锡、铅软钎焊。合金在固溶状态下焊接，焊后时效处理。在时效后焊接，应注意不要使零件温度超过时效温度，以免降低合金性能。3J01零件热处理工艺为防止合金表面氧化，成品热处理宜在真空或保护气氛条件下进行。固溶处理：固溶温度对合金的加工性能和时效处理后的性能影响较大。温度低于900 固溶时，合金为两相组织；超过1100 后，将引起晶粒长大，而且不均匀。含钼的合金热稳定性较高，可适当提高固溶温度。固溶温度根据合金成分、品种和不同性能要求等因素合理选择，一般在保证完全固溶条件下，应尽量选择较低的温度。锢铄供应优质3J01弹性合金丝，欢迎咨询选购！