

WearTuf450耐磨板WearTuf500钢板

产品名称	WearTuf450耐磨板WearTuf500钢板
公司名称	河南尊信钢铁贸易有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	舞钢:舞阳钢厂 耐磨板:WearTuf450 厂家:新加坡
公司地址	舞钢市恒大华府
联系电话	137-81880376 13781816906

产品详情

WearTuf500特征WearTuf450，WearTuf400订货137*8188*0376 张经理WearTuf500是经过淬火或淬火 + 回火处理的全马氏体耐磨钢板，典型布氏硬度为500HBW。WearTuf500具有良好的耐磨性以及良好的可焊性和冷成型性能。不但硬度很高，WearTuf500也具有有良好的冲击韧性，保证其在制造和使用过程中具有满意的抗裂性。WearTuf500应用WearTuf500尺寸WearTuf500可供厚度范围为4.0-50.0mm。取决于钢板厚度，宽度可达3100mm,长度可达18000mm。WearTuf500硬度保证值表面硬度：

470-530HBW

化学成分钢包成分分析症钢板厚度|C|Si | Mn|Ps cr Ni |Mo B (ppm) CEV CET (mm) max max max max max max |max |max | max |典型值|典型值5.0-11.9|0.27 |0.60|120|0.02|0.01 |100|0.50|0.30|0.004|0.48|0.34|12.0-20.0|0.29|0.60|150|0.02|0.01 |1.30|0.70|0.50|0.004 |0.61 |0.41冲击韧性（提供典型值）/35J/-40 （ -40F ）：订货137*8188*0376 张经理根据EN 10045，在-40 下测试三个平行于轧制方向的标准试样的冲击功，得到其平均值作为冲击韧性（ “ ）应用：WearTuf 500主我应用于采矿，矿石和回收行业。常见的用途如：重型矿车和自卸车车厢体，挖斗，护刀，破碎幢，破碎刀，破碎机，辣板和各种耐磨衬板掌部件等。

WearTuf500 WearTuf450材质是什么？WearTuf500技术参数是什么？WearTuf500多少钱一吨15CrMo合金板，BTW1新型锰钢耐磨板，WearTuf500板，新加坡WearTuf500耐磨寿命，Q345R容器卷，NP550价格NP550防弹钢板价格，NP550性能Mn13新型锰钢耐磨板BTW1焊接介绍，BTW1性能，15CrMO合金板WearTuf450，WearTuf400

WearTuf 500可供限度范围为4.0-20.0mm，钢板宽度范围为900-3100mm，长度范围为4000-18000mm.WearTuf500的耐磨寿命是普通钢如Q345的1.6至3.4倍。物料输送领域，平均延长2-3倍的耐磨寿命是可以期待的.WearTuf450，WearTuf400

WearTuf

500是经过溶火或碎火加回火蔬质处理的全马氏体耐磨畅板，平均布氏硬度为500.WearTuf 500具有非常高的耐磨性以及良好的可焊性和冷成型性能。尽管硬度很高，WearTuf 500也具备高的冲击都性，保证其在制造和使用中良好的抗裂性

表面硬度：订货137*8188*0376 张经理布氏硬度470-530根据EN ISO6506-1，硬度测量应在统制后的畅板表面0.5mm深度处进行。最小中心硬度：钢板即度 20mm：最小布氏硬度470（"）中心偏析曼内斯曼等级：0.5级SSAB也执行该等级其他竞争对手1级以上。采用三脱预处理铁水，严格控制连铸工艺，采用电磁搅拌和轻压下技术保证中心偏析控制在指定范围内。氢含量1.5ppm，增加脱气时间保证有害气体含量降低至最低WearTuf450，WearTuf400www.hgwgu.com

工程机械用钢（BS600MC/S600MC BS700MC S700MC B900FD

WELTEN590RE）高强钢/耐磨板（Q345B Q460C/Q460D Q500D Q550D

NM400A572GR55）耐磨板系列：NM360/400/500 JFE-EH360/400/500

HARDOX400/450/500/600XAR400/500 RAEX400/450/500/600ABRAZO400/450/500/600 BTW1

Mn13www.hgwugang.com