

黄山压花地坪 压花地坪材料 压模地坪施工

产品名称	黄山压花地坪 压花地坪材料 压模地坪施工
公司名称	江苏撰石景观装饰工程有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	品牌:撰石 型号:3mm 产地:江苏扬州市
公司地址	江都区江平路40号
联系电话	18012309732

产品详情

彩色艺术地坪是处理地坪与环境疑问的桥梁，功能不仅自然美观更重要的是可以防止烧制水泥、砖块产生的污染，保护和谐生态环境，为城市文明的发展提供强大动力。璟石彩色艺术地坪人性化设计绝对的震撼超给力！

彩色艺术地坪施工工艺：

地面基土夯实，基层混凝土强度在C25以上。

施工前先计算好所需硬化剂和脱模粉，检查压印工具是否齐全、清洁。

混凝土初凝前将选定的彩色硬化剂均匀地铺撒在混凝土表面。根据地面的耐磨层厚度（1.0~1.5mm）的要求，推荐用量为3~5kg/m²。

当混凝土既有可塑性又能够承受一个工人体重时，将选定的脱模粉均匀地抛洒在硬化剂表层。

将选好的模板摆放在混凝土表面上，在模板上依次压实，留下印痕。将压印好的模板取下，重复上述操作，直至完成全部混凝土压印作业。在压印施工完成后1~3天内严禁踩踏，以免影响图案效果。

待混凝土充分固化后，用水冲洗残留的脱模粉。待压印表面干燥后，分两次涂刷封闭剂。

材料构成：彩色硬化剂、彩色脱模粉、专用封闭剂系列材料。

图案种类：20余种标准模板可供选择。

专用工具：10余种配套专用工具保障细微构造完美无缺。

产品包装：硬化剂：25kg/袋，脱模粉：10 kg/袋，封闭剂：18 kg/桶。

注意事项：避免触及眼睛，一旦触及眼睛，要立即用清水清洗，并采取相应救护措施。

施工时要戴好手套，护目镜及防尘面具。施工中避免吸入灰尘。施工完毕后必需充分清洗。

彩色艺术地坪性能指标：

表面硬度 ≤ 3.10

抗压强度 28d，Mpa ≥ 70.0

抗折强度 28d，Mpa ≥ 8.5

耐磨度比（750g/500r，失重） ≤ 3.0

抗冲击性能 28天 ≥ 17

硬度（莫式）7

抗紫外线一级

厚度 2-3mm