

橡胶与塑料粘接瞬间胶 溢桓电子科技

产品名称	橡胶与塑料粘接瞬间胶 溢桓电子科技
公司名称	东莞市溢桓电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇鳧山金兴路525号7栋2楼
联系电话	13509222955

产品详情

橡胶与塑料粘接瞬间胶粘接完基材后，一直不固化？如何处理？

答：

- （1）空气中湿度太小，会导致橡胶与塑料粘接瞬间胶不固化，所以可以加水而增加空气湿度来促进固化。
- （2）粘接基材间的空隙过大，超过0.2mm的间隙一般就不推荐使用橡胶与塑料粘接瞬间胶，因为间隙较大，大量填充胶体中的酸性稳定剂也较多，从而导致聚合过程受阻而无法固化。
- （3）超过了橡胶与塑料粘接瞬间胶的有效填充间隙尺寸，从而使的橡胶与塑料粘接瞬间胶不固化，在不能改变填充间隙的情况下，可使用促进剂来促使其固化。

东莞市溢桓电子科技有限公司成立于2006年，是一家粘合剂系列产品研发、生产与销售的企业，拥有自主品牌TAOWEN;涛稳，专注于电声行业胶粘方案。橡胶与塑料粘接瞬间胶发白情况控制方法：

- 1.胶水使用过程中要注意环境通风，不能在密闭的环境下使用；可开空调或是涂胶后整齐摆放好用风扇对着产品吹1-2小时。
- 2.胶水使用前，胶水瓶里滴加速剂，每公斤滴一滴搅拌均匀，加速剂的比例不能超过胶水的5%，加完加速剂的胶水请在1天内用完。

瞬干胶使用的注意事项

- 1、胶层越薄，强度越高。每滴0.02g的胶液涂覆面积应为8-10平方厘米。
- 2、控制好z佳合拢时间。涂胶后应晾置几秒钟，使胶层吸收微量水分后再合拢。
- 3、合拢10min后，强度可达到额定值的50%~60%，完全固化需要24h。
- 4、在未完全固化前，施加点压力。
- 5、如果粘接件能预热至60 时进行粘接，可提高粘接强度。
- 6、粘接操作的环境相对湿度以50%为好，切忌过于干燥或潮湿。
- 7、不能用于大面积的粘接。
- 8、不能用于接触缝隙过大的粘接物和多孔性材料的粘接。
- 9、不能用于受震动和冲击的粘接件。
- 10、不能耐高温，使用温度为-50 ~70 。
- 11、粘接金属的耐水性差，不能用于潮湿环境。粘接钢材后，室温浸水6~11个月即自动脱落；粘接铜材后室温浸水12个月，其粘接强度仅为原来的1/3~1/2。
- 12、适用于应急修补和装配定位，橡胶与塑料粘接瞬间胶，不宜用于产品制造。
- 13、被粘接物表面不需粗造化处理，光滑些为好。
- 14、冬天在室外施工粘接，应先将被粘物在室内预热至30~50 。
- 15、未使用完的胶水应密封保存，防止水汽浸入。
- 16、粘接后，如被粘物表面出现白化，可用抹布擦除或用二甲ji甲酰胺清除。

橡胶与塑料粘接瞬间胶-溢桓电子科技(推荐商家)由东莞市溢桓电子科技有限公司提供。东莞市溢桓电子科技有限公司(www.taowen888.com)位于东莞市寮步镇鳧山金兴路525号7栋2楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前溢桓电子科技在其它中享有良好的声誉。溢桓电子科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。溢桓电子科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。